AquaSeal® ElasticStar Color

Beschreibung
AquaSeal® ElasticStar Color ist ein 2-komponentiges, wasserbasiertes, farbiges Siegelprodukt auf Polyurethanbasis für den Langzeitschutz. Das Produkt ist hochabriebfest und mit einer sehr guten Chemikalienbeständigkeit gegen farblose Substanzen ausgestattet. Mit seinem hohen Festkörper und zähelastischen Eigenschaft für stark strapazierte Böden zu empfehlen. AquaSeal® ElasticStar Color eignet sich zur farbigen Sanierung von elastischen Bodenbelägen, wie glatte und strukturierte PVC, CV-, Linoleum-, Gummi-/Kautschuk- und PUR/Epoxy-beschichtete. AquaSeal® ElasticStar Color ist auf entsprechender Grundierung auch als farbgebende Variante für Holzfussböden freigegeben und kann mit unseren AquaSeal® 2K-Lacken überlackiert werden.

AquaSeal® ElasticStar Color kann auch bei Sportböden und Sicherheitsbelägen eingesetzt werden.

AquaSeal® ElasticStar Color kann in allen Farben nach RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 sowie Pantone geliefert werden. Individuelle Farbtöne können nach Mustervorlage auf Anfrage erstellt werden.

Zertifikate / Zulassungen

Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.:	Z-157.20-216
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

Glanzgrade
Matt

Besondere Hinweise
Bitte beachten Sie,

- in einer Siegelschicht chargenrein zu arbeiten. Unterschiedliche Chargen vor der Verarbeitung zusammenmischen.
- zur Überprüfung der Eignung auf und für Sicherheitsbeläge, stärker strukturierten Oberflächen und Noppen-belägen, sowie in Bereichen von Desinfektionsmitteleinsatz oder stark färbenden chemischen Mitteln, ist die Anwendungstechnik objektspezifisch zu kontaktieren.
- dass zur erfolgreichen Oberflächenbehandlung mit AquaSeal® ElasticStar Color oder Brilliance Everclear alle haftmindernden Substanzen und Rückstände beseitigt sind. Die zu behandelnden Oberflächen müssen vollständig trocken sein.
- Bei der Vielzahl der am Markt erhältlichen, unterschiedlichen Bodenbeläge und Oberflächen-beschaffenheiten empfiehlt es sich, Belegflächen anzulegen.

Anwendung
AquaSeal® ElasticStar Color vor Zugabe des AquaSeal® ElasticStar Härters sorgfältig, homogen durchmischen. Kurz vor Gebrauch wird AquaSeal® ElasticStar Härter im Mischungsverhältnis 1:10 mit AquaSeal® ElasticStar Color im Kombi-Gebinde oder in der BergerTool MixBox, angemischt. Unmittelbar nach Härterzugabe erneut sorgfältig homogen mischen. Eine Ruhezeit von 10 min. vor der Verarbeitung sorgt für eine optimale Verarbeitungseigenschaft.

Die Applikation von AquaSeal® ElasticStar Color erfolgt kreuzweise und gleichmäßig mit der BergerTool Microfaserrolle.

Die Mischung ist 2 h haltbar (Topfzeit), d.h. sie bleibt zwar ca. einen Tag flüssig, sollte aber aufgrund nachlassender Beständigkeiten des getrockneten Siegelfilmes nach 2 h nicht mehr verwendet werden. Nicht mehr als die benötigte Menge anmischen. Die Mischung setzt CO_2 frei, deshalb zur Vermeidung des Berstens, Gebinde nicht luftdicht verschließen! Nicht unter 15°C Bodentemperatur auftragen.

Im Regelfall ist nur eine Schicht notwendig. Bei nicht ausreichender Deckkraft, starken Kontrasten oder stark saugfähigen Untergründen, kann eine weitere Schicht aufgetragen werden.

Für eine Sportbodenfreigabe muss AquaSeal® ElasticStar Color mit AquaSeal® ElasticStar überversiegelt werden.

Trocknung
AquaSeal® ElasticStar Color ist im Allgemeinen nach 2-3 h vorsichtig begehbar (23°C/50% rel. Luftfeuchte) oder für die zweite Lackschicht weiterbearbeitbar. Bei Beschichtungs-unterbrechungen von mehr als 12 h muss ein Zwischenschliff erfolgen.

Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Der Lack ist unter Normbedingungen nach 24 h vorsichtig belastbar. Teppiche auflegen oder pflegen nicht vor Ablauf von 7 Tagen.

Verbrauch
ca. 70-90 ml/m² bzw. ca. 14-11 m²/l

Je nach Deckkraft und Arbeitsweise oder bei stark saugfähigen Untergründen, ist mit höherem Verbrauch zu rechnen.

Lagerung / Transport
Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Für Kinder unzugänglich lagern.

Reinigung und Pflege
Sollte auf stark mechanisch oder chemisch beanspruchten Flächen eine Unterhaltsreinigung und -pflege nicht umsetzbar und gewünscht sein, kann eine flächenweise Lackpflege mit AquaSeal® ElasticStar oder AquaSeal® ElasticStar Color erfolgen.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12

AquaSeal® ElasticStar Color

Die Voll- und Unterhaltspflege, der mit AquaSeal® ElasticStar oder AquaSeal® ElasticStar Color behandelten Flächen, erfolgt mit unserem mit Brilliance Everclear matt, das mit unserem Brilliance NeutralCleaner gereinigt wird. Für die schnelle Reinigung „zwischendurch“, empfiehlt sich unser BergerTool SprayMop ComfortClean mit integriertem Brilliance NeutralCleaner.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung der Berger-Seidle AquaSeal® ElasticLine
- Reinigung und Pflege von Fußbodenbelägen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12