

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Produktbeschreibung

AQUASEAL EXOBLOC TURBO ist die aushärtende Komponente für die hochwertige Versiegelung AQUASEAL EXOBLOC. Sie beschleunigt die Überlackierbarkeit von CLASSIC EXPRESSSTAINS auf 2-3 Stunden bei allen Farbtönen.

Zertifikate/Zulassungen



ATFA:	konformes Produkt
MFMA:	konformes Produkt
ATFA:	konformes Produkt

Spezifikationen

Inhaltsstoffe:	Oligomers Isocyanat laut MSDS
Aussehen:	klar
Geruch:	unaufdringlich
Viskosität:	zähflüssig
Beschaffenheit:	glatt
Dichte:	1,02 g/cm ³
Verpackung:	0,5l
Glanz:	k. A.
Auflage:	k. A. siehe Basissystem
Stabilität:	nicht einfrieren
Verlauf:	k. A.
Entschäumung:	k. A.
Trocknungszeit:	k. A. siehe Basissystem
Topfzeit:	2 Stunden
Aushärtezeit:	k. A. siehe Basissystem
Chemikalien-	
Beständigkeit:	k. A.
Haltbarkeitsdauer:	1 Jahr ungeöffnet
Flammpunkt:	k. A.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Datenblatt.

Anwendungshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch.

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor der Anwendung wird AQUASEAL EXOBLOC MIT AQUASEAL EXOBLOC TURBO in einem Eimer oder Behälter gemischt (Mischverhältnis 10:1). Die Topfzeit (Verwendbarkeit) der Mischung beträgt ca. 2 Stunden. Mischen Sie nur die für die Anwendung erforderliche Menge an. Die Lackmischung setzt Kohlendioxid frei. Daher darf die Mischung nicht in einem luftdichten Behälter verschlossen werden, um ein Bersten zu vermeiden. Classic ExpressStain sollte 2-3 Stunden vor der Verwendung von AQUASEAL EXOBLOC MIT AQUASEAL EXOBLOC TURBO ABTROCKNEN. ES KANN MIT EINER ROLLE, EINEM PINSEL ODER EINEM ABZIEHRAKEL AUFGETRAGEN WERDEN. Saubere Werkzeuge verwenden. In einer gleichmäßigen Schicht auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass der Auftrag in Richtung der Holzmaserung erfolgt. Bei satten Anstrichen ist ein Eindringen in Fugen und Risse zu berücksichtigen. Ungleichmäßiges Auftragen der Versiegelung ist zu vermeiden.

Datum der Ausfertigung 06/2023 - Seite 1 von 2

AQUASEAL EXOBLOC mit AQUASEAL EXOBLOC TURBO sollte nicht bei Temperaturen unter 13 °C angewendet werden. Verwenden Sie Wasser für die Reinigung der Werkzeuge unmittelbar nach der Fertigstellung.

Eine ausreichende Trocknung kann innerhalb von 2-3 Stunden bei einer konstanten Temperatur von 21°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit erreicht werden.

Vor dem nächsten Anstrich muss die Oberfläche gleichmäßig trocken sein. Unzureichende Belüftung, niedrigere Temperaturen, eine erhöhte Auftragsstärke und schwankende Luftfeuchtigkeit können eine ausreichende Trocknung verzögern.

Unter optimalen Bedingungen können Beize, Versiegelung und eine Schicht des gewünschten Finishes an einem Tag aufgetragen werden.

AQUASEAL EXOBLOC mit AQUASEAL EXOBLOC TURBO können mit allen AQUASEAL-Produkten überlackiert werden. Die erste Schicht des Decklacks sollte über Nacht trocknen.

Wartung und Pflege

Eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit verträglichen Pflegemitteln ist für eine lange Lebensdauer und Schönheit des Bodens unerlässlich. Für beste Ergebnisse verwenden Sie BRILLIANCE CLEANER L94 für die Grundreinigung und die Entfernung hartnäckiger Flecken. Wir empfehlen das Verlegen von Fußmatten an jedem Eingang, um Schmutz, Schlamm und Splitt fernzuhalten.

Systemempfehlungen

Verwenden Sie AQUASEAL EXOBLOC TURBO nicht in Verbindung mit anderen „flüssigen/feuchten“ Versiegelungen oder Finishes.

AquaSeal ExoBloc Turbo hat eine Haltbarkeitsdauer von 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

Sicherheitsmaßnahmen

Kann Haut- und Augenreizungen verursachen. Kann beim Verschlucken schädlich sein. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden. Bei ausreichender Belüftung verwenden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Unvermischte Behälter geschlossen halten. Behälter mit gemischtem Produkt nicht verschließen, da Kohlendioxid freigesetzt wird.

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen sollten nicht in die Kanalisation geschüttet werden, sondern gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgt werden.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls medizinische Beratung erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

24-Stunden-Notrufnummer in den USA: +1 872 5888271

Allgemeine Informationen

In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen ist ein Arzt aufzusuchen. Bei Bewusstlosigkeit nichts über den Mund einnehmen, in die stabile Seitenlage bringen und einen Arzt aufsuchen.

Im Falle einer Inhalation

Das Opfer an die frische Luft bringen, warmhalten und ausruhen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.

Nach Hautkontakt

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Keine Lösungsmittel oder Verdüner verwenden.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht möglich. Weiter spülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist). Sofort einen Arzt aufsuchen. Das Opfer beruhigen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen ist ein Arzt aufzusuchen.

Anzeige einer eventuell erforderlichen sofortigen ärztlichen Betreuung und besonderen Behandlung

Erste Hilfe, Dekontaminierung, Behandlung von Symptomen.

Empfehlungen des Herstellers

Dieses technische Datenblatt basiert auf umfangreicher Forschung und weitreichender Erfahrung und soll Sie unterstützen. Zur Verringerung des Fehlerrisikos wurde nicht auf einschränkende Informationen und Vorsichtsmaßnahmen verzichtet. Die technischen Datenblätter enthalten nicht alle Anwendungen oder Ereignisse, die bei verschiedenen Holzarten, Verlegungen, Techniken und Oberflächenbehandlungen auftreten können.

Deshalb können Sie nicht von der Verpflichtung entbunden werden, sich im Zweifelsfall an den Hersteller zu wenden, eigene Tests vor Ort durchzuführen und während des Arbeitsprozesses kritisch aufmerksam zu sein. Die Inhalte dieses Datenblattes sind nicht rechtlich bindend und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für irgendwelche direkten oder indirekten Verletzungen, Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit der Verwendung des Produkts ergeben. Diese Informationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verarbeiten. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer für die Parkettverlegung qualifizierten Person verarbeitet werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind nach den Regeln des

Datum der Ausfertigung 06/2023 - Seite 2 von 2

Handwerks, dem Stand der Technik und den geltenden Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, auszuführen (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Die Spezifikationen der DIN 18356 „Parkett und Holzpflaster“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter und technische Informationen der TKB, des BEB, des CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik sind zu beachten. Der Kunde muss über die Reinigungs- und Pflegevorschriften des Produkts informiert werden. Jede Verwendung, die nicht mit dem Anwendungsbereich von Berger-Seidle übereinstimmt, gilt als unsachgemäß.

Der unsachgemäße Gebrauch und die Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Anleitung liegen weitgehend in der Verantwortung des Verarbeiters und schließen somit die Haftung und Gewährleistung des Herstellers aus. Vor der Verwendung des Produkts müssen die allgemeinen Verwendungsbedingungen sach- und fachgerecht geprüft werden.

Querverweis

Die folgenden technischen Datenblätter sind zu beachten:

- Allgemeine Gebrauchsanweisung für Produkte zur Veredelung von Hartholzböden
- Reinigung und Pflege von versiegelten/geölten Böden
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (MSDS)

* Wenn der Inhalt des technischen Datenblattes von anderen Druckerzeugnissen, z. B. Etiketten, abweicht, gilt immer die aktuelle Version des technischen Datenblattes auf der Homepage. Das Druckmaterial wird bei Nachdrucken immer angepasst.