AquaSeal® FireStop

Beschreibung
AquaSeal® FireStop ist ein 3-komponentiger, wasserbasierter Grundlack auf Polyurethanbasis. Das Produkt ist hochabriebfest, sehr gut chemikalienbeständig und für stark strapazierte Parkettböden zu empfehlen. AquaSeal® FireStop ist als Grundsiegel geeignet. Die Endbeschichtung ist mit AquaSeal® 2KPU vorzunehmen.

Zertifikate / Zulassungen

Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt
Brandklasse:	DIN EN 13501-1 Cfl-S1

Besondere Hinweise
Zur farblichen Gestaltung kann Classic BaseOil als Grundieralternative verwendet werden.

Anwendung
AquaSeal® FireStop wird kurz vor Gebrauch wie folgt nach Volumen gemischt:

10 Teile	AquaSeal® FireStop
2 Teile	AquaSeal® FireStop Add zugeben und mischen, danach
1 Teil	AquaSeal® FireStop Härter

Als Mischgebinde dient die mitgelieferte BergerTool MixBox.

Unmittelbar nach Härterzugabe gut mischen. Die Mischung ist innerhalb von 2 h zu verarbeiten (Topfzeit), d.h. sie bleibt zwar ca. einen Tag flüssig, sollte aber aufgrund nachlassender Beständigkeiten des getrockneten Siegelfilmes nach 2 h nicht mehr verwendet werden. Nur so viel anmischen wie auch benötigt wird. Die Mischung setzt CO_2 frei - deshalb zur Vermeidung des Berstens Gebinde nicht luftdicht verschließen! Das Material wird in 2 Schichten gerollt/gestrichen und mit AquaSeal® 2KPU endbeschichtet.

Spezielle Tipps
Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte mit AquaSeal® in satten Schichten gearbeitet werden. Das Material sollte nicht dünn ausgerollt werden.

Trocknung
Wir empfehlen zum Vermeiden von übermäßigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation pro Tag, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack ist im Allgemeinen nach 3-4 h schleif- und vorsichtig begehbar (23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.
Nicht vor 7 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.

Verbrauch
Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Roll-/Streichschicht:
ca. 100 ml/m^2 bzw. ca. 10m^2/l

Lagerung / Transport
Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde üblicherweise mindestens 12 Monate für den Siegel und 12 Monate für den Härter haltbar.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

**Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12