

CLASSIC BIOLAUGE

Beschreibung

CLASSIC BIOLAUGE wird zur Laugen-Vorbehandlung von Holz vor dem Ölen mit CLASSIC BASEOIL oder vor dem klassischen Seifen von Nadelholz mit CLASSIC BIOSOAP angewandt. Dabei reagiert CLASSIC BIOLAUGE mit den natürlichen, biologischen Bestandteilen des Holzes. Nach der Laugen-Vorbehandlung nehmen Hölzer CLASSIC BASEOIL besonders gut auf, mit CLASSIC BASEOIL COLOR sind besonders kräftige Farben realisierbar.

Auf Eiche erhält man eine Abdunkelung und nach Ölen einen Antikeffekt. Auf Nadelhölzern erhält man eine Abdunkelung, welche der natürlichen Lichtalterung entspricht und diese somit vorwegnimmt und eine weitere Vergilbung wird minimiert.

Zertifikate / Zulassungen



ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

Glanzgrade

Als Vorbehandlung hat CLASSIC BIOLAUGE keinen Einfluss auf den Glanz.

Besondere Hinweise

- CLASSIC BIOLAUGE ist aufgrund des hohen pH-Werts ätzend. Es muss auf Haut- und Augenschutz geachtet werden. Verunreinigte Oberflächen sind unverzüglich mit Wasser zu reinigen.
- Es ist eine fachmännische Vorbewertung des Bodens auf Eignung vorzunehmen.
- Bei besonders wasser- und quellempfindlichen Oberflächen (z.B. Mehrschichtparkett im Renovierungsschliff, ältere/untertrocknete Parketten, spröde Kleberbetten usw.) ist von einer Laugenbehandlung abzusehen. Das aufgebrachte Wasser kann zu deutlichen Quelleffekten und damit verbundenen Problemen führen, insbesondere bei Vorliegen offener Fugen.
- Mit CLASSIC BIOLAUGE ist das Auslaugen von Öltrocknungsinhibierenden Holzinhaltsstoffen in Tropenhölzern möglich. In diesem Fall wird nach der Laugenbehandlung gründlich mit klarem Wasser ausgewaschen und anschließend das Holz mit Essigessenz/Wasser 1:3 angesäuert. Nach Rücktrocknung kann geölt werden.
- Jede Holzart reagiert bei einer Laugenbehandlung charakteristisch. Es ist mit dem Holz eine Vorprobe auf die Wirkung durchzuführen.
- Durch die Laugenwirkung können Holzinhaltsstoffe leichter mit Wasser angelöst werden. Dies kann bei der Überlackierung mit Wasserlacken zur Mobilisierung, Farnenbildung und Überlappungsmarkierung führen.
- Metalle (Schiene, Schrauben, Nägel, Verunreinigungen) werden von der Lauge angegriffen und können zu deutlichen Holzverfärbungen führen.
- Reinigung der Arbeitsmittel mit Wasser.
- Für eine intensivere Wirkung kann nach Trocknung nochmals gelaut werden.

Anwendung

Es ist auf eine saubere und gleichmäßig geschliffene Rohholzoberfläche zu achten. Fugenkitte und imprägnierungshemmende ältere Oberflächenbehandlungen sind sauber auszuschleifen.

CLASSIC BIOLAUGE wird mit der laugenbeständigen Berger-Seidle Universal-Rolle oder einem Nylon-Pinsel flächig gleichmäßig in Richtung des Holzes auf der zu behandelnden Holzoberfläche aufgebracht.

Trocknung

Die Lauge reagiert mit dem Holz und seinen Inhaltsstoffen während des Trocknens. Daher darf die Oberfläche erst frühestens nach 24 Stunden bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte weiterbearbeitet werden. Bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchte ist mit verzögerter Trocknung zu rechnen.

Verbrauch

Ca. 100-120 ml/m² (8-10 m²/l), je nach Anwendungsmenge.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar. Anbruchgebinde stets wieder luftdicht verschließen.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflestarbeiten" und DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten", Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das

CLASSIC BIOLAUGE

Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.