

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Produktbeschreibung

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR ist eine schnelltrocknende Beize auf Basis hochwertiger ölmodifizierter Harze mit einem hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR entspricht der neuesten Harztechnologie für lösemittelhaltige Beizen. Das Produkt ist frei von kobalthaltigen Trocknern und aromatenhaltigen Lösungsmitteln. Die Schnelltrocknungseigenschaften sind hervorragend, Überlackierungen können schnell vorgenommen werden. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR ist leicht aufzutragen und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten. Die penetrierende Beize ist technisch gesehen eine Grundierung, reduziert die Seitenhaftung und ist eine perfekte Grundlage für alle AQUASEAL® Wasserlacke.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR kann überlackiert werden mit AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD AQUASEAL® ECO SILVER AQUASEAL® SMARTHOME. SOLVSEAL LT EXPORT und CLASSIC HARDOIL sind möglich, nach 16 Stunden Trocknungszeit der Beize.

Die einzigartige Farbkollektion bietet 32 Farbtöne, darunter auch die neuesten Trends. Alle Farbtöne können in jedem Verhältnis miteinander gemischt oder vermengt werden, so dass sich unendlich viele Farboptionen ergeben.

Zertifikate/Zulassungen



ATFA: konform
NWFA: konform
MFMA: konform

Spezifikationen/Zertifikate

Bestandteile: Ölmodifizierte Harze gemäß Sicherheitsdatenblatt

Klarheit: Abhängig von der Farbe
Geruch: Leichtes Lösungsmittel
Körper: Leicht viskose Flüssigkeit
Textur: Glatt
Dichte: 0,85-0,89 g/cm³ abhängig von der Farbe
VOC-Gehalt: 550-580 g/l
Verpackung: 1 Liter und 5 Liter
Glanz: k. A.
Ergiebigkeit: Circa 40-50 ml/m², abhängig von der Aufnahmefähigkeit des Holzes und der Vorbehandlung

Stabilität: Zwei Jahre im ungeöffneten Behälter. Vor Frost schützen!

Nivellierung: k. A.
Entschäumung: k. A.
Trocknungszeit: 2-16 Stunden, abhängig von der Farbe
Beschleunigte Überlackierbarkeit in Kombination mit AquaChoice ExoBloc Turbo auf 2-3 Stunden bei allen Farbtönen

Aushärtezeit: k. A.
Chemikalienbeständigkeit: k. A.
Haltbarkeit: 24 Monate ungeöffnet
Flammpunkt: 38 °C – 100 °F
Trocknung: 2-3 Stunden*

Farben: Natur, Azobe, Weißeiche, Goldeiche, Muskatnuss, Eiche, Latte Macchiato, Landhausweiß, Naturweiß, Silbergrau, Rustikales Beige, Naturgrau, Grau, Schwarz, Ebenholz, Pernambuk, Sedona-Rot, Antikbraun, Mittelbraun, Eiche alt, Wenge, Jacobean, Early American, Walnuss, Espresso-Braun, Kaffeebraun, Dunkle Walnuss, Special Walnut, Laguna, Pinie, Rotorange, Taubenblau, Bark, Provincial, TrueBlack, UltraWhite, Deep SedonaRed

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Datenblatt.

Trocknung

Bei einem Klima von 20-27 °C / 35-75 % Luftfeuchtigkeit und ausreichender Luftzirkulation kann Classic ExpressStain gemäß diesen Empfehlungen überlackiert werden:

2-3 Stunden	5-6 Stunden	15-16 Stunden
Farblos	Landhausweiß	Antikbraun
Azobe	Naturweiß	Mittelbraun
Weißeiche	Silbergrau	Eiche alt
Goldeiche	Klassikgrau	Wenge
Muskatnuss	Ebenholz	Sedona-Rot
Eiche	Rustikales Beige	Jacobean
Latte Macchiato	Naturgrau	Early American
	Pinie	Walnuss
	Rotorange	Espresso-Braun
	Schwarz	Kaffeebraun
	Laguna	Dunkle Walnuss
	Pernambuk	Special Walnut
	Taubenblau	Echtes Schwarz
	Grau	Ultraweiß
	Rinde	Tiefes Sedona-Rot
	Provincial	

In Kombination mit AquaChoice ExoBloc Turbo kann die Überlackierbarkeit bei allen Farbtönen auf 2-3 Stunden beschleunigt werden. Bitte beachten Sie hierzu das technische Datenblatt von AquaChoice ExoBloc Turbo.

Bei Hölzern mit trocknungshemmenden Substanzen, schlechter Belüftung, niedriger Bodentemperatur, ungünstiger Luftfeuchtigkeit und erhöhter Schichtdicke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Führen Sie vor dem Überlackieren einen Tuchtest durch, um sicherzustellen, dass keine Pigmentübertragung stattfindet (z. B. mit einem weißen Tuch).

Hinweis

- Wenn Sie mehrere Dosen verwenden, stellen Sie zunächst die Chargenidentität jeder einzelnen Dose sicher und mischen Sie dann alle Dosen zusammen, um die Farbgleichheit zu gewährleisten!
- Am besten vor und gelegentlich während der Anwendung gut schütteln und umrühren.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

- Beizen und Wasserlacke können in der Regel auch auf exotische Hölzer aufgetragen werden. Aufgrund der

großen Anzahl an exotischen Holzarten empfehlen wir, Testbereiche zu bilden. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Anwendungstechnik.

- Bei Verwendung einer Kombination von CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR und CLASSIC BASE OIL COLOR wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker

Anwendungshinweise

- Das Schleifen und Vorbereiten der zu beizenden Oberfläche muss nach den anerkannten Industriennormen erfolgen. Vermeiden Sie Schleiffehler und stellen Sie sicher, dass alte Beschichtungen oder Behandlungen vollständig entfernt werden. Bei Bedarf sollte AquaSeal® PowerFiller AquaSeal® PafukiPowder Color oder SolvSeal® PafukiSuper für die Fugenfüllung vor dem abschließenden Schleifen verwendet werden.
- Nach dem abschließenden Schleifen saugen Sie den Boden und entfernen Sie anschließend gründlich den gesamten Staub vom Boden.
- Wenn die Holzoberfläche vor dem Beizen mit Wasser benetzt wird, dringt das Wasser tiefer in das Holz ein und sorgt für ein gleichmäßigeres Aussehen der Oberfläche. Prüfen Sie nach der Wasservorbehandlung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, ob die Oberfläche trocken ist. Fahren Sie erst dann mit dem Beizen fort, wenn die Messwerte den Werten vor der Vorbehandlung entsprechen.
- Nach dem Schleifen und Vorbereiten der Oberfläche wird CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR mit einem Pinsel, Trim Pad, weichen Tüchern oder Teppich-Pad mit Polster aufgetragen.
- Lassen Sie die Beize 2-3 Minuten eindringen.
- Entfernen Sie überschüssiges Material durch Abwischen oder Polieren mit einem saugfähigen, nicht scheuernden Material.
- Nach der empfohlenen Trocknungszeit (siehe Hinweise im Abschnitt „Trocknung“) wird Classic ExpressStain innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftragen der Beize mit einem der empfohlenen hochwertigen AquaSeal® oder SolvSeal Produkte überlackiert.
- Die Werkzeuge können mit BRILLIANCE CLEANER L91 gereinigt werden

Wartung und Pflege

Da CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR überlackiert wird, beachten Sie bitte die Wartungs- und Pflegeanleitung des entsprechenden Lacks.

Sicherheitsmaßnahmen

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmaterialien sowie Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub oder ähnlichem sind mit Wasser zu befeuchten oder in einem Metallbehälter zu entsorgen (Gefahr der Selbstentzündung). Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich. Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Im Brandfall: Zum Löschen Löschpulver oder Sand verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren, der 38 °C (100 °F)

Stand 05/2023 - Seite 2 von 3

nicht überschreitet. Inhalt/Behälter einer industriellen Verbrennungsanlage zuführen.

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen sollten nicht in die Kanalisation geschüttet werden, sondern gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgt werden.

Empfehlungen des Herstellers

Dieses technische Datenblatt basiert auf umfangreicher Forschung und weitreichender Erfahrung und soll Sie unterstützen. Zur Verringerung des Fehlerrisikos wurde nicht auf einschränkende Informationen und Vorsichtsmaßnahmen verzichtet. Die technischen Datenblätter enthalten nicht alle Anwendungen oder Ereignisse, die bei verschiedenen Holzarten, Verlegungen, Techniken und Oberflächenbehandlungen auftreten können. Deshalb können Sie nicht von der Verpflichtung entbunden werden, sich im Zweifelsfall an den Hersteller zu wenden, eigene Tests vor Ort durchzuführen und während des Arbeitsprozesses kritisch aufmerksam zu sein. Die Inhalte dieses Datenblattes sind nicht rechtlich bindend und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für irgendwelche direkten oder indirekten Verletzungen, Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit der Verwendung des Produkts ergeben. Diese Informationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verarbeiten. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer für die Parkettverlegung qualifizierten Person verarbeitet werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind nach den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den geltenden Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, auszuführen (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Die Spezifikationen der DIN 18356 „Parkett und Holzpflaster“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter und technische Informationen der TKB, des BEB, des CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik sind zu beachten. Der Kunde muss über die Reinigungs- und Pflegevorschriften des Produkts informiert werden. Jede Verwendung, die nicht mit dem Anwendungsbereich von Berger-Seidle übereinstimmt, gilt als unsachgemäß. Der unsachgemäße Gebrauch und die Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Anleitung liegen weitgehend in der Verantwortung des Verarbeiters und schließen somit die Haftung und Gewährleistung des Herstellers aus. Vor der Verwendung des Produkts müssen die allgemeinen Verwendungsbedingungen sach- und fachgerecht geprüft werden.

Referenzen

Die folgenden Abschnitte unserer Informationsseiten sind integraler Bestandteil dieses Informationsblattes:

- Allgemeine Informationen über die Verwendung von Parkettversiegelungsprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitsinformationen (Sicherheitsdatenblatt)

* Wenn der Inhalt des technischen Datenblattes von anderen Druckerzeugnissen, z. B. Etiketten, abweicht, gilt immer die aktuelle Version des technischen Datenblattes auf der

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Homepage. Das Druckmaterial wird bei Nachdrucken immer angepasst.