SolvSeal LT Export ThixPrimer

Beschreibung
SolvSeal LT Export ThixPrimer ist ein Spachtel-Gel auf thixotropierter, gelartiger Urethan-Alkyd-Basis. Durch seine Gelstruktur ist das Produkt in der Lage, kleine Fugen, herausgebrochene Fugenkitt-Partikel und daraus resultierende sog. Absackungen zu füllen. Damit führt die Anwendung von SolvSeal LT Export ThixPrimer zu gut gefüllter Oberflächenoptik bei wirtschaftlichem Materialverbrauch. Das Produkt hat sich als Problemlöser zur „Rettung“ von Böden bewährt, die nach erster oder zweiter Siegelschicht noch Löcher oder Absackungen im Fugenbereich aufweisen, die sich ohne eine wirksame gleichfarbige Füllung mit jeder weiteren Siegelschicht noch optisch verstärken.

Zertifikate / Zulassungen

Giscode: KH1
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

Besondere Hinweise
Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Auf beweglichen Bodenkonstruktionen (z. B. Schwingböden) ist SolvSeal LT Export ThixPrimer **nicht** anzuwenden.

Anwendung
Die zu behandelnde Oberfläche muss nach dem Zwischenschliff völlig sauber und trocken sein. Der Auftrag erfolgt als Zwischenschichtspachtelung. Als Spachtelgrundierung direkt ins Rohholz ist SolvSeal LT Export ThixPrimer nicht geeignet. Die gesamte Fläche wird mit SolvSeal LT Export ThixPrimer abgespachtelt. Keine Überzähne oder Spachtelschläge stehen lassen. Bei starken Vertiefungen wird der Vorgang nach ca. 3-4 h wiederholt. Erst nach ausreichender Trocknung erfolgt ohne Zwischenschliff der weitere Versiegelungsaufbau mit unserem Öl-KH-Siegel SolvSeal LT Export Extra.

Trocknung
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: Nach ca. 3-4 h überarbeitbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

Verbrauch
Je nach Menge und Tiefe der Fehlstellen in der Fläche:

1 Spachtelschicht:
ca. 30-40 ml/m^2 bzw. 25-30 m^2/l

Lagerung / Transport
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12