SolvSeal UniQuickPrimer

Beschreibung
SolvSeal UniQuickPrimer ist ein imprägnierender, schnelltrocknender Kunststoff-Roll- und -Streichgrund auf alkoholischer Basis. SolvSeal UniQuickPrimer ist für die meisten Exotenhölzer geeignet und isoliert weitgehend deren Holzinhaltsstoffe. Auch Wachsreste in den Fugen alter Böden werden weitgehend isoliert. SolvSeal UniQuickPrimer ist geeignet für alle lösemittelhaltigen Versiegelungslacke unseres Hauses sowie alle freigegebenen AquaSeal®-Siegel. Mit SolvSeal UniQuickPrimer bleibt der natürliche Holzton erhalten.

Zertifikate / Zulassungen

Giscode:	G2
Minergie-ECO:	erfüllt
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

Anwendung
SolvSeal UniQuickPrimer wird in einer Schicht gleichmäßig satt gerollt bzw. gestrichen. Bei problematischen Untergründen ist es zweckmäßig, mit dem Flächenstreicher zu arbeiten, um eine größere Eindringtiefe zu erzielen.
Beim Einsatz auf stark saugenden Untergründen (z.B. Buche) muss SolvSeal UniQuickPrimer 2 x gerollt werden.

Es ist auf einen besonders gleichmäßigen Auftrag zu achten, damit hell-dunkel-Verfärbungen vermieden werden.

Trocknung
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte im Roll-/Streichverfahren ca. 45-60 min. pro Schicht. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

Die weitere Versiegelung mit den freigegebenen AquaSeal® Wassersiegeln kann erst nach vollständiger Trocknung erfolgen, da ansonsten optische Beeinträchtigungen möglich sind. Optimal ist eine Trocknung über Nacht.

Das Produkt muss spätestens nach 24 h überversiegelt werden.

Verbrauch
Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Roll-/Streichschicht:
ca. 110-120 ml/m^2 bzw. ca. 8-10m^2/l

Bei stark saugenden Untergründen ist ein deutlich höherer Verbrauch möglich.

Lagerung / Transport
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.

Verwendungseinschränkung
SolvSeal UniQuickPrimer wird nicht bei extrem stark beanspruchten Flächen in Verbindung mit Schwing-Konstruktionen (z.B. Sportböden) eingesetzt.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12