# AquaSeal® EcoSilver

## Descripción
AquaSeal® EcoSilver es un sellador de parqué para suelos sometidos a un uso de normal a medio, con una buena relación precio/rendimiento. Este sellador acuoso monocomponente, basado en dispersiones de acrílico/poliuretano seleccionadas, ofrece buenas propiedades en el segmento de selladores de parqué simples. Sin mezcla, listo para usar y fácil de aplicar.

## Certificados/homologaciones

| | |
|---|---|
| Giscode: | W3+ |
| Emicode: | EC1 |
| Licencia general de construcciónen Alemania (AbZ): | Z-157.10-46 |
| Adherencia: | DIN EN ISO 2409 |
| Resistencia a la abrasión: | DIN 68861 |
| Clase de fuego: | Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera está certificada como Cfl-s1 y se han utilizado hasta 100 g/m² de barniz. |
| Minergie-ECO: | cumple con |
| ATFA: | cumple con |
| NWFA: | cumple con |
| MFMA: | cumple con |
| Breeam: | cumple con |

## Grado de brillo (medido a un ángulo de 60°)*

| | |
|---|---|
| ultramate | (< 10) |
| mate | (10-20) |
| semimate | (30-40) |

## Instrucciones especiales
AquaSeal® EcoSilver muestra en general una buena adherencia a diferentes sustratos, como AquaSeal® FlexPrimer y AquaSeal® ExoBloc.

## Modo de uso
AquaSeal® EcoSilver se puede aplicar con rodillo, con brocha, o bien con llana en cruz. El sellado se debe realizar uniformemente en 3 capas. En caso de maderas problemáticas, como haya, arce y fresno, ¡no utilice la llana, sino el rodillo!

## Consejos especiales
A diferencia de los selladores convencionales a base de disolventes, AquaSeal® EcoSilver debe aplicarse en capas gruesas. El material no debe extenderse en una capa demasiado gruesa.

## Secado
Para evitar una presión de hinchamiento excesiva, recomendamos una sola aplicación con rodillo de barniz acuoso al día para que la madera tenga tiempo suficiente de liberar el agua que ha absorbido. Por lo general, el barniz en sí se puede lijar y pisar con cuidado después de 3-4 horas (23 °C/50 % de humedad relativa). El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa. La laca es cargable después de 5 días en condiciones estándar, no coloque ni mantenga las alfombras antes de que transcurran 7 días.

## Cantidad de uso
Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa con llana en nivelación intermedia:
aprox. 30 ml/m² o aprox. 35 m²/l

1 capa de rodillo/brocha:
aprox. 100 ml/m² o aprox. 10 m²/l

## Almacenamiento/transporte
Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

## Parqué prefabricado sellado en fábrica
AquaSeal® EcoSilver no es adecuado para el sellado posterior de parqué prefabricado y corcho con acabado revestido de fábrica.

## Observaciones generales
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

## Referencia cruzada
Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)



Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt (Alemania) • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 (0) 63 59 / 80 05-12

# AquaSeal® EcoSilver

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

**Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.



Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt (Alemania) • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 (0) 63 59 / 80 05-12