

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

Descripción

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR es un producto de sellado acuoso, coloreado, bicomponente, a base de poliuretano para protección a largo plazo. El producto es altamente resistente a la abrasión y tiene una excelente resistencia química a las sustancias incoloras. Con su alto contenido de sólidos y sus propiedades viscoelásticas, se recomienda para suelos sometidos a un uso intenso.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR es adecuado para la renovación de color de revestimientos de suelos elásticos, como suelos lisos o estructurados con revestimiento de PVC, CV, linóleo, goma/caucho o PUR/epoxi. AquaSeal® ElasticStar Color también está aprobado como variante de coloración para suelos de madera con la imprimación adecuada y se puede recubrir con nuestros barnices bicomponente AquaSeal®.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR también se puede utilizar para suelos deportivos y revestimientos de seguridad.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR se puede entregar en todos los colores según RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 y Pantone. Se pueden crear tonos de color personalizados a partir de una muestra.

Certificados/homologaciones



Giscode: W3/DD+

Licencia general de construcción en

Alemania (AbZ): Z-157.20-216

ATFA: producto conforme

NWFA: producto conforme

MFMA: producto conforme

Grado de brillo

Mate

Instrucciones especiales

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Trabaje con un solo lote en una misma capa de sellado. Mezcle diferentes lotes antes de la aplicación.
- Para comprobar la idoneidad sobre y para revestimientos de seguridad, superficies altamente estructuradas y revestimientos con círculos en relieve, así como en áreas donde se utilizan desinfectantes o agentes químicos fuertemente colorantes, se debe consultar el proyecto específico con el departamento de tecnología de aplicaciones.
- Para un tratamiento de superficie exitoso con AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR o BRILLIANCE EVERCLEAR, se deben eliminar previamente todas las sustancias y residuos que reduzcan la adherencia. Las superficies que se desean tratar deben estar completamente secas.
- Dada la gran diversidad de revestimientos de suelo y texturas de superficie disponibles en el mercado, se

recomienda hacer primero una prueba en una pequeña zona.

Modo de uso

Mezcle AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR con cuidado y de manera homogénea antes de añadir el endurecedor AQUASEAL® ELASTICSTAR. Mezcle el endurecedor AQUASEAL® ELASTICSTAR poco antes de su uso en una proporción de mezcla de 1:10 con AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR en el recipiente combinado o en BERGERTOOL MixBox. Vuelva a mezclar de forma cuidadosa y homogénea inmediatamente después de añadir el endurecedor. Un tiempo de reposo de 10 minutos antes de la aplicación garantiza unas propiedades de procesamiento óptimas.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR se aplica de forma cruzada y uniforme con el rodillo de microfibra BERGERTOOL.

La mezcla se puede conservar durante 2 horas (vida útil), es decir, permanece líquida durante aproximadamente un día, pero no debe utilizarse después de 2 horas debido a la menor resistencia de la película de sellado seca. No mezcle más cantidad que la requerida. La mezcla libera CO₂; ¡no cierre el recipiente herméticamente para evitar que estalle! No lo aplique si la temperatura del suelo es inferior a 15 °C.

Por lo general, solo es necesaria una capa. En caso de cubrimiento insuficiente, fuertes contrastes o sustratos muy absorbentes, se puede aplicar otra capa.

Para un desencofrado de suelo deportivo, AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR debe ser sobre-sellado con AQUASEAL® ELASTICSTAR.

Secado

Por lo general, AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR se puede pisar con cuidado o procesar para la segunda capa de pintura después de 2-3 horas (23 °C/50 % de humedad relativa). Si el recubrimiento se interrumpe durante más de 12 horas, se deberá realizar un lijado intermedio.

El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa. En condiciones normales, el suelo pintado se puede cargar con peso cuidadosamente después de 24 horas. No realice tratamientos de cuidado ni coloque alfombras hasta que hayan transcurrido 7 días.

Cantidad de uso

aprox. 70-90 ml/m² o aprox. 14-11 m²/l

Dependiendo del grado de cubrimiento y del modo de trabajo, o sobre sustratos muy absorbentes, es de esperar un mayor consumo de producto.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 12 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores. Debe almacenarse en un lugar inaccesible para los niños.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

Limpieza y cuidado

Si la limpieza y el cuidado de mantenimiento no son factibles o no se desean en superficies que están sometidas a un gran estrés mecánico o químico, se puede realizar un cuidado de pintura zona por zona con AQUASEAL® ELASTICSTAR o AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR.

El cuidado integral y de mantenimiento de las superficies tratadas con AQUASEAL® ELASTICSTAR o AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR se realiza con nuestro BRILLIANCE EVERCLEAR mate, que se limpia con nuestro BRILLIANCE NEUTRALCLEANER. Para una limpieza rápida «intermedia», recomendamos nuestro BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN con BRILLIANCE NEUTRALCLEANER integrado.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de AQUASEAL® ELASTICLINE DE BERGER-SEIDLE
- Limpieza y cuidado de revestimientos de suelos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.