

## AQUASEAL® FLEXFILL COLOR

### Sellador de juntas de parqueté, sin silicona

#### Descripción

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR es el solucionador de problemas a base de acrílico, sin silicona, para sellar juntas de parqueté. Este producto especial de alta calidad se puede lijar rápidamente y es adecuado para sobresellar con todos los selladores de parqueté convencionales. Es estable, monocomponente, se puede alisar con llana y compensa al máximo los movimientos de la madera provocados por la contracción y el hinchamiento. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR tiene excelentes propiedades autoadhesivas y puede usarse fácilmente como adhesivo. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR es elástico, no contiene disolventes, no general olores y se puede utilizar en parquetés sellados o sin sellar.

#### Certificados/homologaciones



Giscode: W1  
ATFA: cumple con  
NWFA: cumple con  
MFMA: cumple con

#### Tonalidad

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR está disponible en los siguientes COLORES:

- píce, abeto, arce europeo
- fresno, pino, arce canadiense
- roble claro, castaño
- roble oscuro
- afrosia, iroko, jatoba
- haya clara, roble rojo claro, tejo
- haya oscura, roble rojo oscuro, cereza, aliso
- doussie, merbau, peral
- caoba, azobe, teca
- wengué, roble ahumado
- blanco
- gris claro
- gris medio
- gris oscuro, antracita
- negro

El COLOR se indica en la caja y en la parte superior del lateral del cartucho.

#### Modo de uso

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR se aplica con una pistola de prensa convencional. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo y grasa. Limpie y aspire las juntas viejas. Los restos de aceite y cera en las juntas perjudican la adherencia de la masilla al sustrato. Si es necesario, desengrase con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91. Los bordes de las juntas deben cubrirse con cinta autoadhesiva lisa. Corte el cartucho por encima de la rosca. Enrosque la boquilla en el cartucho, córtela en ángulo y aplique con una pistola manual o de aire comprimido. Si es necesario, alise la masilla inmediatamente con agua del

grifo. Para unir por adherencia, AQUASEAL® FLEXFILL COLOR se aplica en ondas. Temperatura de aplicación: entre +5 °C y +40 °C.

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR se puede lijar después del secado, por lo que es posible rellenar las juntas de la madera en bruto. Las juntas extra anchas, que normalmente deben repararse, se pueden rellenar con AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. En estos casos, rellene la parte inferior de la junta con el cordón redondo BERGERTOOL SMARTCORD, de modo que la masilla sellante solo se adhiera horizontalmente por dos lados. Al pegar en 3 lados, es decir, también hacia abajo (p. ej., al pavimento), se reduce la durabilidad del sello de la junta. Gracias al relleno profundo con el cordón redondo BERGERTOOL SMARTCORD, que no se adhiere al sustrato, se puede trabajar libremente en este lado de contacto.

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C  
Resistencia a la temperatura: de -20°C a +80°C

Durante el secado se produce contracción. Por esta razón, es posible que haya que volver a trabajar las juntas. El COLOR final solo se logra cuando el material está completamente curado.

Elimine completamente los restos de cera de las juntas viejas antes de la aplicación. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR también se puede utilizar para cerrar la junta entre la superficie sellada y el rodapié. Sin embargo, esto solo se puede hacer después de que el sellado se haya endurecido por completo.

#### Secado

Dependiendo del clima y el volumen, se puede sobresellar en aprox. 4-6 horas, se puede lijar después de aprox. 18-24 horas y puede soportar carga después de aprox. 2-3 días.

#### Cantidad de uso

La cantidad de uso se calcula a partir de la siguiente fórmula:

Longitud de la junta x ancho de la junta x profundidad de la junta.

Ejemplo de cálculo:

Una junta mide 20 m de largo, 0,5 cm de ancho y 0,3 cm de profundidad.

$20 \text{ m} = 2000 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3 = 1 \text{ cartucho con } 310 \text{ ml.}$

## AQUASEAL® FLEXFILL COLOR

### Sellador de juntas de parqueté, sin silicona

Alcance aproximado de un cartucho de 310 ml en metros

Profundidad de la junta [mm]	Ancho de la junta [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

#### Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 48 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

#### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquetés, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto.

Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqueté y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqueté y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

#### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqueté
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.