

AQUASEAL® FLEXPRIMER

Descripción

AQUASEAL® FLEXPRIMER es una imprimación acrílica a base de agua de alta calidad con efecto reductor de encolado lateral para usar debajo de nuestros selladores AQUASEAL®. AQUASEAL FLEXPRIMER se caracteriza por una acentuación media y una tonalidad neutra. Se puede utilizar en la mayoría de los suelos de madera bien lijados y limpios.

Certificados/homologaciones



Giscode: W2+
Emicode: EC1
AbZ-Nr: Aprobado por AbZ
BvB: listado
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con
Breeam: cumple con

Instrucciones especiales

AQUASEAL® FLEXPRIMER no es adecuado como recubrimiento superior. Debido al efecto reductor del encolado lateral, la imprimación está especialmente recomendada para parquet laminar y suelos radiantes. Para maderas exóticas recomendamos nuestro AQUASEAL® EXOBLOC.

Modo de uso

AQUASEAL® FLEXPRIMER se aplica de manera uniforme con rodillo en una capa gruesa sobre la madera en bruto previamente encolada y lijada. Si la aplicación es demasiado fina, existe el riesgo de que la tonalidad de color no sea uniforme, lo que quizá no se manifieste hasta que se hayan aplicado las capas de sellado posteriores.

Como imprimación, AQUASEAL® FLEXPRIMER no se debe someter a un lijado intermedio debido al riesgo de penetración, pero es fácil cortar las fibras de madera que sobresalen demasiado.

AQUASEAL® FLEXPRIMER se puede aplicar con llana en cruz sobre sustratos de madera adecuados para esta aplicación. ¡No utilice la llana, sino el rodillo, para maderas con muchos nervios o muy absorbentes como haya, arce y fresno o maderas muy secas!

Deben observarse las especificaciones de la norma DIN 18356. No lo aplique si la temperatura del suelo es inferior a 15 °C.
Limpie el equipo de trabajo con agua.

Secado

Se puede pintar encima después de una hora, a 23 °C / 50 % de humedad relativa. Recomendamos aplicar una sola capa con rodillo al día para que la madera pueda liberar el agua que ha absorbido. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja

temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:
100 ml/m² o 10 m²/l

Si se utiliza sobre sustratos muy absorbentes (p. ej., haya), se debe esperar un mayor consumo.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Parqué prefabricado sellado en fábrica

Este sellador básico no es adecuado para el sellado posterior de parquet prefabricado con sellado UV.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquet, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las normas DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parquet
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.