

AQUASEAL® LEVELGEL

Descripción

AQUASEAL® LEVELGEL es una masilla similar a un gel, de secado rápido, basada en dispersiones de acrilato-poliuretano solubles en agua. AQUASEAL® LEVELGEL es casi inodoro y no inflamable.

Se ha desarrollado para el relleno de capa intermedia de nuestras pinturas a base de agua AQUASEAL®. La idoneidad correspondiente se puede consultar en la ficha técnica del sellador. Debido a la consistencia gelatinosa del material, se pueden lograr superficies completamente selladas, incluyendo juntas muy finas en suelos de madera. Esto da como resultado una excelente capacidad de relleno y una apariencia brillante de la estructura. AQUASEAL® LEVELGEL se puede sobresellar rápidamente.

Certificados/homologaciones



Giscode: W2+
AbZ-Nr: Aprobado por AbZ
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Modo de uso

Aplique el material con llana en cruz en 2 capas, como capa intermedia, normalmente después del lijado intermedio de la segunda capa de pintura. El sobresellado se realiza tras un secado suficiente, sin lijado intermedio. ¡Asegúrese de adaptar el método de trabajo al grado de uso del suelo!

Secado

Se puede sobresellar después de 30-60 minutos a 23 °C/50 % de humedad relativa. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa. La superficie debe estar uniformemente seca antes del sobresellado.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa intermedia
aprox. 15-20 ml/m² o aprox. 60 m²/l

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice

el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.