AQUASEAL® NORDICWHITE

Descripción
AQUASEAL® NORDICWHITE es un sellador de parqué para suelos sometidos a un uso de normal a medio, con una buena relación precio/rendimiento para tipos de madera claros. El producto da como resultado un hermoso esquema de color blanco nórdico para el suelo de madera y le confiere un toque claro y moderno. El sellador acuoso monocomponente se basa en una selección de dispersiones de acrilato y poliuretano con buenas propiedades. Se puede usar como imprimación o como sellador. Está listo para usar sin necesidad de mezclarlo con ningún aditivo y es fácil de aplicar.

Certificados/homologaciones

Giscode:	W3+
AbZ-Nr.:	Z-157.10-46
Clase de fuego:	Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera está certificada como Cfl-s1 y se han utilizado hasta 100 g/m² de barniz.
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con
Breeam:	cumple con

Grado de brillo (medido a un ángulo de 60°)*
ultramate (< 10)

Modo de uso
AQUASEAL® NORDICWHITE se puede aplicar con rodillo o con brocha. Si se utiliza en tipos de madera muy absorbentes (haya, arce, etc.) y para reducir el encolado lateral, recomendamos aplicar una capa de imprimación con AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC o CLASSIC BASEOIL (color). Para garantizar el color blanco nórdico del parquet sellado acabado, elija una imprimación que intensifique ligeramente el color o del color adecuado. Para la imprimación, si es necesario, se puede utilizar previamente CLASSIC BASEOIL, AQUASEAL FLEXPRIMER o AQUASEAL EXOBLOC. En la combinación estándar, se aplica con rodillo en 3-4 capas finas. El grado de blancura se puede elegir de forma flexible mediante el número de capas, pero es importante asegurarse de que el grosor de capa sea uniforme para lograr el efecto deseado. Se deben usar 70-90 ml/m² por capa. No se recomienda aplicar con llana. Si no se realiza una acumulación completa con AQUASEAL® NORDICWHITE, pueden utilizarse todas las lacas AQUASEAL® para conseguir el grosor de capa de desgaste deseado.

Secado
Para evitar una presión de hinchamiento excesiva, recomendamos una sola aplicación con rodillo de barniz acuoso al día para que la madera tenga tiempo suficiente de soltar el agua que ha absorbido. Por lo general, el barniz en sí se puede lijar y pisar con cuidado después de 3-4 horas (23 °C/50 % de humedad relativa). El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa. La laca es cargable después de 5 días en condiciones estándar, no coloque ni mantenga alfombras antes de que hayan transcurrido 7 días.

Cantidad de uso
1 capa de rodillo/brocha:
aprox. 70-90 ml/m² o aprox. 11-14 m²/l

Almacenamiento/transporte
Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Parqué prefabricado sellado en fábrica
AQUASEAL® NORDICWHITE no es adecuado para el sellado posterior de parqué prefabricado y corcho con acabado revestido de fábrica.

Observaciones generales
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional. Recomendamos habilitar zonas de prueba adecuadas.

Referencia cruzada
Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

**Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt (Alemania) • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 (0) 63 59 / 80 05-12