Ficha técnica

AquaSeal® Pafuki

Descripción
AquaSeal® Pafuki es una solución de masilla para juntas a base de agua, que permite al usuario elaborar masilla para madera o masilla para juntas. AquaSeal® Pafuki se utiliza para enmasillar o rellenar juntas o grietas en sustratos de madera de todo tipo, como parqué, suelos de madera, etc.

Certificados/homologaciones

Giscode: W2+
Emicode: EC1
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con
Breeam: cumple con

Modo de uso
AquaSeal® Pafuki debe convertirse en una pasta aplicable con llana. Se recomienda usar polvo de lijado fino, grano 80, de una máquina multidisco (p. ej., Trio o Quattro). No se debe usar polvo del lijado longitudinal con una lijadora de banda. Puede usar la masa para rellenar juntas de hasta un máximo de 2 mm. Si la consistencia de la masilla para juntas es insuficiente (es decir, contiene muy poco polvo de madera), se combará ligeramente en las juntas durante el proceso de secado. Si la masilla para juntas es demasiado viscosa o se aplica en exceso, existe el riesgo de que la masilla pierda su adherencia a la madera después del proceso de secado y se desprenda parcialmente de la junta durante el lijado posterior.

La pasta mezclada con polvo de lijado debe aplicarse con nuestra llana BergerTool AquaSeal® (acero inoxidable) rápidamente y dejando la menor cantidad de residuos posible. Tras el secado, se realiza el lijado fino final. Este lijado fino debe garantizar que no quede ningún resto en la superficie del suelo.

En un suelo tratado con AquaSeal® Pafuki se puede aplicar cualquiera de nuestra soluciones de acabado. ¡Es importante asegurarse en todos los casos de que la masa esté lo suficientemente seca!

Use un recipiente para elaborar la pasta a partir de la masilla para juntas con el fin de evitar manchar la madera.
Utilice siempre polvo de madera del suelo en el que se va a aplicar la masilla.
Las juntas con un ancho de más de 2 mm deben mecanizarse antes del tratamiento o tratarse con materiales más adecuados, como AquaSeal® PAK-Stop y AquaSeal® FlexFill Color.
El polvo de madera y la superficie que se desea reparar deben estar exentos de cera y suciedad.

Secado
A 23 °C/50 % de humedad relativa y circulación de aire, se puede lijar después de aprox. 30-45 min. Si hay que rellenar juntas o depresiones grandes, el tiempo de espera hasta el lijado se retrasará debido al secado. No realice el lijado fino hasta que se haya secado suficientemente.

Cantidad de uso
Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa con llana:
aprox. 50 ml/m^2 o aprox. 20 m^2/l

La cantidad de uso puede aumentar dependiendo del tipo y de la extensión de las juntas.

Almacenamiento/transporte
Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto.
Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto.
Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto.
Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada
Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt (Alemania) • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 (0) 63 59 / 80 05-12