

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Descripción

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR es una pintura bicomponente a base de sistemas acuosos de poliuretano para parqué de pabellones deportivos que permite trazar líneas de marcado y colorear AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT y AQUASEAL® GREENSTAR.

Certificados/homologaciones



Giscode: W3/DD+
ATFA: producto conforme
NWFA: producto conforme
MFMA: producto conforme

Tonalidad

blanco	aprox. RAL 9010	Tenis:	2 latas
naranja	aprox. RAL 2004	Balonmano:	2 latas
negro	aprox. RAL 9005	Baloncesto:	2 latas
amarillo	aprox. RAL 1007	Balonmano:	2 latas
azul	aprox. RAL 5010	Voleibol:	1 lata
rojo	aprox. RAL 3000	Balonmano:	2 latas
verde	aprox. RAL 6010	Bádminton:	1 lata

Las cantidades sugeridas se basan en las líneas normativas de un pabellón estándar.

Modo de uso

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR se mezcla en una proporción de 10:1 con el endurecedor AQUASEAL® 2KPU. A continuación, la mezcla se puede aplicar con brocha o rodillo en un plazo de 2 horas. ¡Mezcle tan solo las cantidades necesarias! El siguiente método de trabajo ha demostrado su eficacia:

Líneas de marcado

Variante 1 (en parqué)

Imprimación con
AQUASEAL® FLEXPRIMER o AQUASEAL® EXOBLOC
Secado durante la noche
Sin lijado intermedio

Primera capa de pintura con rodillo
AQUASEAL® SPORT o AQUASEAL® GREENSTAR
Secado durante la noche,
lijado intermedio estándar

Aplicación del COLOR del campo de juego
AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR
Secado durante la noche
lijado intermedio estándar
(¡Asegúrese de no lijar en exceso para no atravesar la capa!)

Segunda capa de pintura con rodillo
AQUASEAL® SPORT o AQUASEAL® GREENSTAR

Variante 2 (en revestimientos de suelo elásticos)

Limpieza a fondo con BRILLIANCE ELASTICCLEANER

BRILLIANCE ELASTICCLEANER secado completo

Aplicación del color del campo de juego
AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR
secado durante la noche

Aplicación con rodillo de las capas de pintura
1-2 capas de AQUASEAL® ELASTICSTAR

Las líneas de marcado se delimitan con una cinta adhesiva adecuada, que debe pegarse firmemente para evitar infiltraciones. Por lo general, una aplicación generosa con rodillo o brocha es suficiente para lograr una línea de marcado opaca.

Atención: Retire con cuidado la cinta adhesiva con la pintura de marcado **aún húmeda** para asegurar un marcado limpio.

COLORación translúcida de superficies

Con esta técnica, se pueden colorear áreas enteras (p. ej., áreas de penalti, etc.) según se desee. Dependiendo de la intensidad de color deseada, añada AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR en una proporción de entre un 1 % y un máximo del 10 %. Mezcle bien la pintura con AQUASEAL® SPORT AQUASEAL® ROYALMAT o AQUASEAL® GREENSTAR. Con el rodillo se utiliza el siguiente sistema: Aplique el sellador mezclado con pintura dos o tres veces según la intensidad de color deseada. En todos los casos se debe realizar un lijado intermedio estándar. Secado capa por capa durante la noche (24 h). Básicamente, cuanto menos pintura se añada y más capas de color se apliquen, más uniforme será el efecto de color. Es aconsejable cambiar las áreas de solapamiento de los trazados de rodillo con cada capa.

COLORación opaca de superficies

Las áreas completamente coloreadas se sellan con AQUASEAL® SPORT o con AQUASEAL® GREENSTAR, a los que se les ha añadido un 30-40 % de AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR. Remueva con cuidado. Aplique sellador de color 1 o 2 veces con rodillo. Después de cada capa se debe realizar un lijado intermedio estándar. Secado capa por capa durante la noche (24 h).

Consejos especiales

Importante: Tenga cuidado de no atravesar las áreas COLOReadas del campo de juego al lijarlas. Realice el último sellado con AQUASEAL® SPORT in color o AQUASEAL® GREENSTAR.

Atención: En todos los casos, realice una prueba de color en el sitio y obtenga la aprobación del cliente. En caso de sobresellado in color de superficies coloreadas, pueden producirse desviaciones de color indeseables debido al color inherente del sellador.

Tenga también en cuenta las fichas técnicas de AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® GREENSTAR, BRILLIANCE ELASTICCLEANER y AQUASEAL® ELASTICSTAR.

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa:

Seco al tacto después de 1-2 horas

Se puede repintar después de 24 horas.

Cantidad de uso

Aprox. 9-12 m² o aprox. 120-150 metros lineales por bote; para conocer el consumo aproximado por campo de juego estándar, consulte el punto 2.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 12 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.