

AQUASEAL® SPORT

Descripción

AQUASEAL® SPORT es un producto de sellado acuoso de 2 componentes a base de poliuretano, concebido especialmente para usar en suelos deportivos. La idoneidad se confirma mediante certificados de prueba según la norma alemana DIN 18032-2; la norma austriaca Ö-Norm B 2608, la directiva austriaca ÖISS 1990 y la norma europea EN 14904. DEBIDO A SU EXCELENTE RESISTENCIA, AQUASEAL® SPORT también se puede utilizar en todos los suelos de parqué sometidos a un uso intenso con requisitos especiales de resistencia al deslizamiento.

Certificados/homologaciones



Giscode:	W3/DD+
Licencia general de construcción en Alemania (AbZ):	Z-157.10-47
FIBA:	mate
Autorización de suelos deportivos:	DIN V 18032-2
Autorización de suelos deportivos:	DIN EN 14904
Autorización de suelos deportivos en Austria:	Ö-Norm B2608
Resistencia al deslizamiento:	DIN 51130/DGVU 108-003/ R9
Clase de fuego:	Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera está certificada como Cfl-s1 y se han utilizado hasta 100 g/m ² de barniz.
ATFA:	producto conforme
NWFA:	producto conforme
MFMA:	producto conforme

Grado de brillo (medido a un ángulo de 60°)*

mate	(10-20)
semimate	(30-40)

Combinación recomendada

La imprimación se puede hacer con AQUASEAL® FLEXPRIMER. Si se desea una acentuación más fuerte, también se puede usar para la imprimación AQUASEAL® EXOBLOC o CLASSIC BASEOIL.

AQUASEAL® SPORT se aplica con rodillo o brocha en 2-3 capas.

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR se aplica antes o después de la última capa de AQUASEAL® SPORT.

Modo de uso

MEZCLE AQUASEAL® SPORT poco antes de su uso en una proporción de mezcla de 10:1 con el endurecedor AQUASEAL® en el recipiente combinado o en BERGERTOOL MIXBOX. Mezcle bien inmediatamente después de añadir el endurecedor. La mezcla se puede conservar durante 2 horas (vida útil), es decir, permanece líquida durante aproximadamente un día, pero no debe utilizarse después de 2 horas debido a la menor resistencia de la película de sellado seca. Mezcle solo lo necesario. La mezcla libera

CO₂: ¡no cierre el recipiente herméticamente para evitar que estalle! El material se aplica con rodillo/brocha en 2-3 capas.

Consejos especiales

A diferencia de los selladores convencionales a base de disolventes, AQUASEAL® debe aplicarse en capas gruesas. El material no debe extenderse en una capa demasiado fina.

Secado

Para evitar una presión de hinchamiento excesiva, recomendamos una sola aplicación con rodillo de barniz acuoso al día para que la madera tenga tiempo suficiente de liberar el agua que ha absorbido. Por lo general, el barniz en sí se puede lijar y pisar con cuidado después de 3-4 horas (23 °C/50 % de humedad relativa). El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa. No coloque peso sobre el suelo, no lo cubra con alfombras ni realice tratamientos de cuidado hasta que hayan transcurrido 7 días.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa de rodillo/brocha:
aprox. 100 ml/m² o aprox. 10 m²/l

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 12 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores. Los envases de endurecedor abiertos deben sellarse herméticamente después de su uso.

Nota sobre gimnasios con suelos flotantes

Para los gimnasios con suelos flotantes se aplican condiciones especiales que deben tenerse en cuenta. Entre otras cosas, es importante aplicar tan solo 1 capa de barniz acuoso al día. Si la habitación está adecuadamente ventilada, la madera recuperará el contenido de humedad normativo tras el tiempo de secado de 24 horas. ¡Este método de trabajo evita daños en el parqué por un hinchamiento extremo! Además, se debe tener en cuenta la información que se detalla en las respectivas fichas técnicas de los productos enumerados.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVVF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y

AQUASEAL® SPORT

cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

**Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.