

## BERGERBOND M1X

### Descripción

Adhesivo monocomponente a base de polímeros terminados en silano (SMP), elástico. No contiene disolventes, agua ni ftalatos y no tiene interacciones de efecto emoliente con los sistemas de sellado de Berger-Seidle. Cumple las normas DIN EN 14293 o ISO 17178, por lo que se recomienda para el pegado sin tensión de parquet prefabricado de 2 y 3 capas. En principio, el producto también se puede utilizar para pegar parquet en mosaico y parquet laminar, aunque es preferible usar BERGERBOND M1P. BERGERBOND es adecuado para ruedas de sillas. BERGERBOND M1X permite un pegado sin contracción, rápido y seguro.

### Certificados/homologaciones



Giscode:	RS10
Ecode:	EC1
Licencia general de construcción en	
Alemania (AbZ):	Z-155.10-460
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con
Breeam:	cumple con

### Datos técnicos

Proporción de mezcla:	no aplica
Tiempo de aplicación:	25-35 min
Tiempo después del cual se puede pisar:	4-6 h
Tiempo después del cual se puede seguir tratando el suelo:	12 h
Tiempo hasta el endurecimiento final:	48 h
Tiempo de ventilación:	ninguno
Apto para suelo radiante:	sí

Toda la información se basa en un clima estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa).

Si los valores son diferentes, se deberán adaptar los tiempos!

### Instrucciones especiales

No utilice BERGERBOND M1X por debajo de +15 °C o por encima de un 65 % de humedad relativa. Durante los meses más fríos del año, es aconsejable templar el adhesivo y el parquet de manera uniforme antes del tratamiento.

Los restos de adhesivo de BERGERBOND M1X se pueden eliminar fácilmente.

La formación de suero es una propiedad específica del producto que no influye en su calidad.

### Modo de uso

BERGERBOND M1X se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (BERGERTOOL B3, B7, B11, B15). No realice una aplicación previa sobre más de 1 m<sup>2</sup>.

Inserte el parquet inmediatamente y presione firmemente hacia abajo.

Es importante asegurarse de que la parte inferior de la madera esté completamente humedecida. Mantenga las juntas de dilatación fuera de los componentes.

### Cantidad de uso

Dependiendo de la llana dentada, el tipo de parquet y el sustrato:  
900-1400 g/m<sup>2</sup>

### Sustrato

El sustrato debe estar limpio (sin suciedad) y seco (¡permanentemente!), ser firme y nivelado, y no presentar grietas. Se deben cumplir los requisitos de la norma DIN 18356 «Trabajos en parquet».

BERGERBOND M1X se puede combinar con BERGERBOND PRIMER P, BERGERBOND PRIMER D y BERGERBOND PRIMER E. Para suelos de anhidrita, recomendamos BERGERBOND PRIMER P y BERGERBOND PRIMER E.

Si existe riesgo de que la humedad ascienda, compruebe si se han cumplido las normativas pertinentes para el sellado contra la humedad.

En el caso de los suelos radiantes, se debe probar la imprimación. Asegúrese de que la imprimación esté lo suficientemente seca.

BERGERBOND M1X se puede utilizar sin imprimación en sustratos absorbentes y no absorbentes (p. ej., pavimento de cemento, de anhidrita o de baldosas de anhidrita).

### Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 18 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquet, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPP (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la

## BERGERBOND M1X

garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de adhesivos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- Instrucciones de instalación del fabricante del parqué y normas aplicables

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.