

CLASSIC 100PROOIL

Descripción

CLASSIC 100PROOIL es una impregnación profunda ecológica para suelos de parqué a base de aceite/cera. Con un 100 % de sólidos, CLASSIC 100PROOIL ocupa una posición de liderazgo. El producto se basa en ceras y aceites vegetales refinados. CLASSIC 100PROOIL se puede utilizar en combinación con CLASSIC BASEOIL o CLASSIC BASEOIL COLOR como tratamiento final. **Además**, CLASSIC 100PROOIL se puede utilizar independientemente como impregnación de aceite/cera.

Certificados/homologaciones



Giscode:	Ö10+
Licencia general de construcción en Alemania:	Z-157.10-48
Seguridad de los juguetes:	DIN EN 71-3:
Resistencia a la saliva y al sudor:	DIN 53160:
resistencia al deslizamiento:	DIN 51130/DGVU 108-003/R9/R10
Clase de fuego:	Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera está certificada Cfl-s1 y se ha utilizado hasta 60 g/m ² (680sf/gal) de aceite.
Minergie-ECO:	cumple con
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con

Grado de brillo

El grado de brillo de la superficie acabada depende del lijado, el método de trabajo y las aplicaciones posteriores. Después del pulido, el resultado es un aspecto sedoso. Las sucesivas aplicaciones y las medidas de cuidado pueden aumentar el nivel de brillo.

Instrucciones especiales

Humedezca con agua los trapos, las almohadillas y otros equipos de trabajo empapados, así como aceite/cera aglomerado con polvo de lijado y los elementos similares, o guárdelos en un cubo con cerradura y deséchelos de manera segura contra incendios; riesgo de combustión espontánea. ¡El producto en sí no es autoinflamable. ¡Tenga en cuenta nuestra hoja de información técnica especial n.º 17!

Si es necesario, se puede diluir con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91.

Las condiciones de aplicación deben corresponder a las especificaciones de la norma DIN 18356.

Si es necesario, CLASSIC 100PROOIL se puede mezclar con CLASSIC BASEOIL COLOR.

El secado oxidativo de aceites/ceras produce un olor típico, que disminuye significativamente con el transcurso de los días.

Cuando están en contacto con adhesivos de silano, los aceites/ceras no se pueden secar de manera fiable (información técnica especial n.º 21).

Modo de uso

El lijado básico debe dejar un patrón de lijado uniforme sin errores de lijado. Si es necesario, se recomienda usar con AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPULVER o PAFUKISUPER.

CLASSIC 100PROOIL se aplica con llana. Después de la aplicación con llana, retire el excedente y pule con una lijadora de disco. En todo caso, debe evitarse la estratificación, por lo que el excedente debe eliminarse por completo. En caso de exudación de las juntas, vuelva a pulir después de aprox. 1 hora. Después del secado se puede realizar una segunda aplicación, especialmente en maderas muy absorbentes. Es de esperar que el suelo muestre una absorción de aceite significativamente reducida.

La adición en una proporción de 10:1 del recubrimiento reactivo CLASSIC PLUS puede reducir las inhibiciones de secado y mejorar el endurecimiento, la estabilidad y la antiadherencia. No mezcle más de lo que se pueda aplicar en un plazo de 2 horas.

Las herramientas se limpian con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91.

Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa y circulación de aire, se puede pisar con cuidado después de aprox. 10-12 horas y se puede seguir tratando después de 24 horas. El secado puede retrasarse significativamente en caso de maderas con sustancias inhibidoras del secado, ventilación insuficiente o baja temperatura del suelo, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa. No moje el suelo con agua, no lo someta a esfuerzos mecánicos, no lo cubra con alfombras ni realice tratamientos de cuidado hasta que hayan transcurrido 8-14 días.

Cantidad de uso

Dependiendo del lijado, el tipo de madera y la colocación: Normalmente 30-50 g/m² para roble con patrón de juntas cerradas en la primera aplicación y significativamente menos en aplicaciones posteriores. En algunas aplicaciones se puede aumentar significativamente la cantidad de uso, como en el caso de madera muy seca, muy absorbente, colocación con muchas juntas (p. ej., HKL) o madera de testa.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores. Vuelva a cerrar herméticamente los envases, ya que el material se endurece cuando se expone al aire. Elimine cualquier película antes de usar.

CLASSIC 100PROOIL

Restricciones de uso

Los suelos con juntas abiertas y anchas no deben tratarse con CLASSIC 100PROOIL, ya que entra demasiado material en las juntas.

Limpieza y cuidado

Los suelos de parqué que han sido tratados superficialmente con CLASSIC 100PROOIL se pueden cuidar de acuerdo con las instrucciones de cuidado.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.