

RECUBRIMIENTO REACTIVO Classic Plus

Descripción

Aditivo reactivo sin disolventes para SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA y aceites CLASSIC APROBADOS de nuestra empresa.

Compatible con:

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SolvSeal LT Export Extra

Tiempo de uso prolongado, endurecimiento acelerado, resistencia mejorada a largo plazo, mejor adherencia de la pintura al sobresellar. Amplía el rango de aplicación del sello de resina sintética de aceite: lijado más rápido, sin «levantamiento», mayor resistencia, antiadherencia mejorada.

Certificados/homologaciones



Licencia general de construcción en Alemania (AbZ): Z-157.10-47
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Grado de brillo

El brillo de SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA y CLASSIC HARDOIL con el recubrimiento reactivo CLASSIC PLUS es ligeramente mayor que sin él.

Instrucciones especiales

- Cierre herméticamente los envases abiertos y utilícelos de inmediato, ya que el material se endurece cuando se expone a la humedad. Una vez que se ha espesado, el material no se puede seguir utilizando.
- No cierre las mezclas con CLASSIC PLUS a prueba de presión: ¡riesgo de explosión!

Modo de uso

- Añádalos a los productos básicos en una proporción de 1:10 mientras remueve bien. No mezcle más material de lo que se pueda aplicar en un plazo de 2 horas.
- Aplique la mezcla como se describe en la ficha técnica del componente base.
- En el caso de una estructura multicapa de SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA o CLASSIC HARDOIL, aplique una capa posterior con un secado intermedio de más de 24 horas solo después de un buen lijado intermedio.
- Limpie los rodillos con dilución universal SOLVSEAL y otros equipos de trabajo con dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91.

Secado

Se aplican los tiempos de secado indicados para los productos base.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:

1 capa de rodillo/brocha:

aprox. 100-120 ml/m² o aprox. 8-10 m²/l

de pintura preparada corresponden a aprox. 10-12 ml/m² de CLASSIC PLUS.

CLASSIC BASEOIL, Classic 100PROOIL, CLASSIC OUTDOOROIL, BRILLIANCE OILCARE:

en principio, se aplican las fichas técnicas de los componentes base. Aprox. 50 g/m² de aceite mixto (roble) en la primera aplicación corresponden a aprox. 5 g/m² de CLASSIC PLUS. La cantidad de uso es significativamente menor para aplicaciones sucesivas en madera preimpregnada

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 12 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parquet
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.