

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER

Descripción

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER es un producto similar a un gel a base de uretano-alquido tixotrópico para aplicar con llana. Debido a su estructura de gel, el producto es capaz de rellenar pequeñas juntas y las depresiones causadas por partículas de masilla para juntas rotas. En consecuencia, la aplicación de SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER da como resultado superficies bien rellenas y de buen aspecto con un consumo de material económico. El producto ha demostrado ser un solucionador de problemas para «salvar» suelos que todavía presentan agujeros o depresiones en la zona de las juntas después de la primera o segunda capa de sellado y que, sin un relleno efectivo del mismo color, se acentúan visualmente con cada capa de sellado adicional.

Certificados/homologaciones



Giscode: KH1

ATFA: cumple con

NWFA: cumple con

MFMA: cumple con

Instrucciones especiales

Guarde los trapos, las almohadillas y otros materiales de trabajo empapados en recipientes cerrados. Humedezca con agua el polvo de lijado, los trapos de tela, etc. que se hayan manchado de aceite/cera, o bien guárdelos en un cubo con cerradura o deséchelos de forma segura contra incendios; de lo contrario, existe riesgo de combustión espontánea. ¡El producto en sí no es autoinflamable! ¡Tenga en cuenta nuestra hoja de información técnica especial n.º 17!

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER **no** se debe utilizar en estructuras de suelo móviles (p. ej., suelos flotantes).

Modo de uso

La superficie que se desea tratar debe quedar completamente limpia y seca después del lijado intermedio. La aplicación se realiza como relleno entre capas. SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER no es adecuado como imprimación de relleno directamente sobre la madera en bruto. SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER se aplica con llana sobre toda la superficie. No deje marcas de dentado ni trazos de llana. Si hay depresiones profundas, repita el proceso después de aprox. 3-4 horas. Solo después de un secado suficiente, se continúa la estructura de sellado con nuestro sellador de resina sintética de aceite SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA SIN LIJADO INTERMEDIO.

Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa: se puede seguir tratando después de 3-4 h. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa.

Cantidad de uso

Dependiendo de la cantidad y de la profundidad de las imperfecciones en la superficie:

1 capa con llana:

aprox. 30-40 ml/m² o 25-30 m²/l

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.