

SOLVSEAL PAFUKI SUPER

Descripción

SOLVSEAL PAFUKI SUPER es un producto incoloro elaborado con disolventes de secado rápido, que permite al usuario elaborar masilla para madera. SOLVSEAL PAFUKI SUPER se utiliza para enmasillar y rellenar juntas, grietas, etc. sobre sustratos de madera de todo tipo, como parqué, suelos de madera, muebles, etc.

Certificados/homologaciones



Giscode: G2

ATFA: cumple con

NWFA: cumple con

MFMA: cumple con

Modo de uso

SOLVSEAL PAFUKI SUPER es viscoso y está listo para usar. Se amasa con un 10-20 % de polvo de lijado de madera del penúltimo corte (mín. grano 100) y se mezcla bien. Puede usar la masa para rellenar juntas de hasta un máximo de 2 mm. Si la masilla es demasiado fluida, se hundirá demasiado en las juntas durante el proceso de secado. Si la masilla es demasiado viscosa o se aplica en exceso, existe el riesgo de que la masilla pierda su adherencia a la madera después del proceso de secado y se desprenda parcialmente de la junta durante el lijado posterior.

Debe usar siempre polvo de lijado fino de la madera que se va a rellenar para elaborar la masa. No debe ser fibroso para garantizar un buen relleno. Por esta razón, el polvo de lijado longitudinal de madera obtenido con una lijadora de banda no es adecuado. Recomendamos usar el polvo de amolar de una amoladora giratoria (p. ej., máquina monodisco o multidisco).

Las juntas con un ancho de más de 2 mm deben mecanizarse antes del tratamiento o tratarse con materiales más adecuados, como AQUASEAL® PAK-STOP y AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. El polvo de madera y la superficie que se desea reparar deben estar exentos de cera y suciedad.

La pasta mezclada con polvo de amolar debe usarse para rellenar rápidamente y dejando la menor cantidad de restos posible, ya que los estos se secan y oscurecen con relativa rapidez.

Tras un secado suficiente, se realiza el lijado fino final. Este lijado fino debe garantizar que no quede ningún resto ni impregnación de la masilla para madera en la superficie del suelo. Un suelo tratado con SOLVSEAL PAFUKI SUPER se puede seguir tratando con todas nuestras cualidades.

Para limpiar los equipos de trabajo se puede utilizar la dilución SOLVSEAL UNIVERSAL.

Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa y enrasamiento normal de un suelo densamente instalado, se puede lijar después de aprox. 20-30 minutos. Si hay que rellenar juntas grandes, el

tiempo de espera hasta el lijado se retrasará debido al secado. Lo mismo se aplica a los cambios en las condiciones climáticas (temperatura más baja).

Si los suelos enmasillados se lijan demasiado pronto, existe el riesgo de combustión espontánea cuando se utilizan lijadoras de cantos de alta velocidad. ¡Respete los tiempos de espera!

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa con llana:
aprox. 50 ml/m² o aprox. 20 m²/l

Dependiendo del tipo y la extensión de las juntas, así como de la absorbencia de la madera, la cantidad de uso puede aumentar significativamente.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de la norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPP (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en

SOLVSEAL PAFUKI SUPER

todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.