

## AQUASEAL® ANTISLIP ADD

### Kuvaus

AQUASEAL® ANTISLIP ADD on pintojen keramiikkapohjainen teksturointiaine AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ELASTICSTAR und AQUASEAL® ECOGOLD (Jäljempänä kuvataan vain AquaSeal® CeramicStar / tämä koskee myös kaikkia muita mainittuja AquaSeal®-pinnoitteita). Tuotteella saadaan hyvin kulutusta ja kemikaaleja kestävä pinnoite voimakkaasti kuormitettuihin parkettilattioihin. AQUASEAL® CERAMICSTAR matta ja AQUASEAL® ANTISLIP ADD täyttävät DIN 51130 -standardin mukaiset vaatimukset liukastumisenestoluokituksella R10 tai R11 käytöstä riippuen.

### Sertifikaatit / hyväksynöt



AbZ-nro: Z-157.10-47  
Liukastumisturvallisuus: DIN 51130/DGVU 108-003 R10/R11  
ATFA: täytetty  
NWFA: täytetty  
MFMA: täytetty

### Kiiltoasteet

Suositteltaan matan kiiltoasteen lisäksi.

### Käyttö

AQUASEAL® ANTISLIP ADD sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 1:25 painosta riippuen valmiiseen AQUASEAL® CERAMICSTAR-seokseen (peruslakka+ kovete + 10 minuutin lepoaika) huolellisesti. Valmis seos on työstettävä heti telalla levittäen. Sekoita materiaalia työstön aikana jatkuvasti hyvin välttämään laskeutuminen ja epätasainen pintarakenne.

Ota huomioon, että AQUASEAL® ANTISLIP ADD levitetään vain lakkarakenteen viimeiseen kerrokseen!

Sen vuoksi seuraava ehdotus kolmikerroksiselle rakenteelle:

Kerros 1:  
AQUASEAL® CERAMICSTAR matta tai vaihtoehtoinen pohjuste  
Kerros 2:  
AQUASEAL® CERAMICSTAR matta  
Kerros 3:  
AQUASEAL® CERAMICSTAR matta + AQUASEAL® ANTISLIP ADD

### Kuivuminen

Kuten AQUASEAL® CERAMICSTAR.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen noin 80–100 ml/m<sup>2</sup> (101–2 m<sup>2</sup>/l) sekoitettua AQUASEAL® CERAMICSTAR:ta. Tässä käytetään 0,2 kiloa AQUASEAL® ANTISLIP ADDIA viiteen litraan 2KPU-peruslakkaan ja 0,5 litraa kovetetta.

### Säiliökoko

0,2 kiloa (sopii 5,5 litraan AQUASEAL® CERAMICSTAR:ta)

### Säilytys / kuljetus

AQUASEAL® ANTISLIP ADD -lisä säilyy kuivana kuljetettuna ja säilytettynä 36 kuukautta.

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystytyt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.