

## AQUASEAL® CERAMICSTAR

### Kuvaus

AQUASEAL® CERAMICSTAR on huippuluokan polyuretaanipohjainen kaksikomponenttinen lakka, erittäin kestävä ja pieni viskositeetti. Sitä on erittäin helppo työstiä, ja se on keramiikkahiukkasten ansiosta erittäin kestävä. Tuote sopii ihanteellisesti nopeille rakennustyömaille, koska sitä voi kuormittaa jo 24 tunnin jälkeen. Lisäksi sillä on huippuarvot vanhojen aineiden, kuten suolajännösten, suojaamisessa vanhojen lattioiden remontoinnissa, antaen näin maksimaalista turvallisuutta. AQUASEAL® CERAMICSTAR on testattu DIN 51130 -standardin mukaisesti, ja sen liukastumisestoluokitus on R9.

### Sertifikaatit / hyväksynöt



Giscode:	W3/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-nro:	Z-157.10-47
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 lisänä AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Tartuntalujuus:	DIN EN ISO 2409
Kulutuskkestävyys:	DIN 68861
BvB:	lueteltu
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
Breem:	täytetty
Paloluokka:	DIN EN 13501-1 Cfl-S1

Kiiltoaste	(mitattu 60°:ssa)*
ultramatta	(<10)
matta	(10–20)
puolimatta	(30–40)

### Erityisohjeita

Sivuliimautumisen riskin vähentämiseksi voidaan tuotteita AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL®, CLASSIC BASEOIL tai SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER käyttää vaihtoehtoisina pohjusteina. Lakka sopii erityisesti vanhojen lattioiden remontointiin. Erittäin likaisille vanhoille lattioille suosittelemme testipintaa, jotta lattiaassa olevien vaarallisten aineiden vaikutus voidaan tunnistaa ajoissa.

### Käyttö

AQUASEAL® CERAMICSTAR sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 10:1 AQUASEAL®-kovetteen kanssa yhdistelmä säiliössä tai hämmennetään BERGERTOOL MIXBOXISSA. Sekoita hyvin heti kovetteen lisäämisen jälkeen. 10 minuutin lepoaika ennen työstiä huolehtii optimaalisesta työstiästä. Seos säilyy 2 tuntia (käyttöaika), eli se pysyy nestemäisenä noin yhden päivän, mutta sitä ei tule lakkakalvon heikenevän kestävyuden vuoksi käyttää enää 2 tunnin jälkeen. Sekoita vain tarvittava määrä. Seos

vapauttaa hiilidioksidia, joten säiliötä ei saa sulkea ilmatiiviisti räjähdyksvaaran vuoksi!

Materiaali levitetään telalla tai siveltimellä 3 kerroksessa. Ongelmallisia puulajeja, kuten pyökkiä, vaahteraa ja saarnia ei saa käsitellä lastalla, ainoastaan telalla!

### Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® työstietään runsaissa kerroksissa. Materiaalia ei tule levittää ohuelti.

### Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi.

Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä jatkokäsittelyä varten 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on tavallisissa olosuhteissa kuormitettavissa 12 tunnin jälkeen, mattojen asettaminen tai hoito vasta 7 päivän kuluttua.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 lastalla levitetty kerros välikäsittelyssä:  
n. 30 ml/m<sup>2</sup> tai n. 35 m<sup>2</sup>/l

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:  
n. 100 ml/m<sup>2</sup> tai n. 10m<sup>2</sup>/l

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy yleensä vähintään 12 kuukautta. Avatut kovetesäiliöt on suljettava ilmatiiviisti käytön jälkeen.

### Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® CERAMICSTAR tarttuu hyvin moniin valmisparketteihin, mutta monien tuotteiden vuoksi ei voida antaa yleispätevää neuvoa. Jokaisessa valmisteessa on tehtävä omat tartuntatestit. Esitesteissä on todettu, että lattia kannattaa ennen lakkaamista puhdistaa perusteellisesti BRILLIANCE CLEANER L94 -vahanpoistoaineella, pyyhkiä puhtaalla vedellä ja hioa kuivumisen jälkeen huolellisesti karheudella 120. Huomioi myös Tekniset erikoistiedot nro 5.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstiä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen

## AQUASEAL® CERAMICSTAR

käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

\*\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.