

AQUASEAL® ECOGOLD

Kuvaus

AQUASEAL® ECOGOLD on yhdistelmä polymerisoituja akryyli- ja polyuretaanidispersioita, ja sillä on hyvät kestävyysarvot ja ongelmaton käyttö. Sekoittamatta valmis, työstöystävällinen ja optimoitu kuivumisvaihe. AQUASEAL® ECOGOLD täyttää hyvin ja virtaa hienosti.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Blauer Engel –

ympäristömerkki:

www.blauer-engel.de/uz12a

EU-ympäristömerkki:

EU Ecolabel : DE/044/059

kiiltävä/matta

Giscode:

W2+

Emicode:

EC1

AbZ-nro:

Z-157.10-46

Leikkikaluturvallisuus DIN 71-3:

Hien ja

syljen kestävyys:

DIN 53160:

Liukastumistur-

vallisuus:

DIN 51130/DGVU 108-003 /: R9

lisänä AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10

Palokäyttötymien:

DIN EN 13501-1 / Luokka E_{f1}

Tartuntalujuus:

DIN EN ISO 2409

Kulutuskestävyys:

DIN 68861

BvB:

lueteltu

Minergie-ECO:

täytetty

ATFA:

täytetty

NWFA:

täytetty

MFMA:

täytetty

Breeam:

täytetty

Kiiltoaste (mitattu 60°:ssa)*

matta (10–20)

puolimatta (30–40)

kiiltävä (>80)

Eritysohjeita

AQUASEAL® ECOGOLD tarttuu yleensä hyvin eri alustoihin, kuten AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC ja SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER.

Rasvapitoiset puut (eksoottiset puut), kuten tiikki tai oliivi, on pohjustettava AQUASEAL® EXOBLOCILLA. Tummat puut, kuten myös kirsikka ja päärynä, tulee ulkonäkösistä (kaunis kuulto) pohjustaa AQUASEAL® EXOBLOCILLA. AQUASEAL® ECOGOLD sopii käyttöön korkissa.

Käyttö

AQUASEAL ECOGOLD voidaan levittää telalla, siveltimellä ja ristikkäin lastalla. Se levitetään tasaisesti 3 kerroksessa. Rauhattomia tai voimakkaasti imeviä puita, kuten pyökki, vaahtera ja saarni, ei saa käsitellä lastalla, vain telalla!

Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® ECO GOLD työstetään runsaissa kerroksissa. Materiaalia ei tule levittää ohuelti.

Versio 10/2023 - Sivu 1 / 2

Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi. Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on kuormitettavissa 72 tunnin kuluttua vakio-olosuhteissa, mattoja ei saa levittää tai huoltaa ennen kuin 7 päivää on kulunut.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 lastalla levitetty kerros välikäsittelyssä:

n. 30 ml/m² tai n. 35 m²/l

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:

n. 100 ml/m² tai n. 10m²/l

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- TSI-nro 024 Kiiltävien vesilakkajärjestelmien työstö
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Ainesosat VDL-RL-01:n mukaan: polymerisoidut akryyli- ja polyuretaandispersiot, lisäaineet 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, seuraavien reaktioseos: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni [EU-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EU-nro 220-239-6] (3:1) säilöntäaineena
- Tiedot allergikoille numerosta: 06359 / 8005-70
- Säilytä lasten ulottumattomissa
- Käytä hiomatöissä P2-pölysuodatinta
- Huolehdi hyvästä tuuletuksesta työstön ja kuivumisen aikana

AQUASEAL® ECOGOLD

- Syömistä, juomista ja tupakointia on vältettävä värin käytön aikana
- Huuhtelee silmä- tai ihokosketuksessa heti perusteellisesti vedellä
- Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään
- Työkalujen puhdistus vedellä ja saippualla heti käytön jälkeen
- Anna kierrätykseen vain tyhjät säiliöt
- Vie nestemäiset materiaali jäännökset vanhojen maalien keräyspaikkaan
- Vähennä maalijätteitä arvioimalla tarvittava määrä
- Säilytä käyttämätön maali myöhempää käyttöä varten
- Maalin uudelleenkäyttö voi pienentää tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutuksia sen elinkaaren aikana

* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

** Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.