

## AQUASEAL® ECOSILVER

### Kuvaus

AQUASEAL® ECOSILVER on hyvän hinta-laatusuhteen parkettilakka normaaliin ja keskikovaan kuorimitukseen. Akryyli-/polyuretaanidispersioihin pohjautuen yksikomponenttinen vesilakka tarjoaa hyvät ominaisuudet yksinkertaisten parkettilakkojen segmentillä. Sekoittamatta käyttövalmis ja työstöystävällinen.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	W3+
Ecode:	EC1
AbZ-nro	Z-157.10-46
Tartuntalujuus:	DIN EN ISO 2409
Kulutuskestävyys:	DIN 68861
Paloluokka:	Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m <sup>2</sup> lakkaa.
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
Breem:	täytetty

Kiiltoaste	(mitattu 60°:ssa)*
ultramatta	(<10)
matta	(10–20)
puolimatta	(30–40)

### Erityisohjeita

AQUASEAL® ECOSILVER tarttuu yleensä hyvin eri alustoihin, kuten AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC. Myös SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERIN käyttö on teknisesti mahdollista.

### Käyttö

AQUASEAL® ECOSILVER voidaan levittää telalla, siveltimellä ja ristikkäin lastalla. Se levitetään tasaisesti 3 kerroksessa. Ongelmallisia puulajeja, kuten pyökkiiä, vaahteraa ja saarnia ei saa käsitellä lastalla, ainoastaan telalla!

### Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® ECOSILVER työstetään runsaissa kerroksissa. Materiaalia ei tule levittää vahvasti.

### Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi. Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on kuormitettavissa 5 päivän kuluttua tavanomaisissa olosuhteissa, älä aseta tai huolla mattoja ennen kuin 7 päivää on kulunut.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 lastalla levitetty kerros välikäsittelyssä:  
n. 30 ml/m<sup>2</sup> tai n. 35 m<sup>2</sup>/l

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:  
n. 100 ml/m<sup>2</sup> tai n. 10m<sup>2</sup>/l

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

### Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® ECOSILVER ei sovi tehtaalla päällystetyn valmisparketin eikä korkin jälkilakkaukseen.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaille on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.