

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

Kuvaus

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR on kaksikomponenttinen vesipohjainen, värillinen polyuretaanilakka pitkäaikaiseen suojaan. Tuote kestää erittäin hyvin kulutusta ja siinä on hyvä kemikaalikestävyys värittömiä aineita vastaan. Sen suuren kiintoainepitoisuuden ja sitkeän elastisen ominaisuuden ansiosta sitä suositellaan suurelle kuormitukselle altistuville lattioille. AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR sopii elastisten lattiapäällysteiden värilliseen kunnostukseen, esimerkiksi PVC, CV, linoli, kumi/luonnonkumi ja PUR/epoksipäällysteiset. AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR on hyväksytty pohjusteen kanssa myös värillisenä vaihtoehtona puulattioille, ja sen voi lakata AQUASEAL® 2K -lakoilla.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR sopii käyttöön liikuntatilojen lattioissa ja turvapäällysteissä.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR voidaan toimittaa kaikissa väreissä: RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 sekä Pantone. Yksilöllisiä värisävyjä voidaan valmistaa pyynnöstä mallin pohjalta.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: W3/DD+
AbZ-nro: Z-157.20-216
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Kiiltoasteet

Matta

Erityisohjeita

Ota huomioon:

- Lakkaa yksi kerros aina saman erän tuotteilla. Sekoita eri erät keskenään ennen työstöä.
- Ota yhteyttä käyttötekniiseen osastoon, kun haluat tarkastaa sopivuuden turvapäällysteisiin, vahvemmin pintakuviotuihin pintoihin ja noppamattoihin sekä tiloihin, joissa käytetään desinfiointiaineita tai vahvasti värjäviä kemiallisia aineita.
- Onnistunut pintakäsittely AQUASEAL® ELASTICSTAR COLORILLA tai BRILLIANCE EVERCLEARILLA edellyttää, että kaikki tartuntaa heikentävät aineet ja jäännökset on poistettu. Käsiteltävien pintojen on oltava kokonaan kuivia.
- Markkinoilla olevien monien eri lattiapäällysteiden ja pintaominaisuuksien vuoksi on suositeltavaa käyttää testipintaa.

Käyttö

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR sekoitetaan ennen AQUASEAL® ELASTICSTAR -KOVETTEEN lisäämistä huolellisesti tasaiseksi. Vähän ennen käyttöä AQUASEAL® ELASTICSTAR -KOVETE sekoitetaan suhteessa 1:10 AQUASEAL® ELASTICSTAR COLORIN kanssa yhdistelmäsäiliössä tai BERGERTOOL MIXBOXISSA. Sekoita uudelleen huolellisesti tasaiseksi heti

Versio 05/2022 - Sivu 1 / 2

kovetteen lisäämisen jälkeen. 10 minuutin lepoaika ennen työstöä huolehtii optimaalisesta työstöominaisuudesta.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR levitetään ristiin ja tasaisesti BERGERTOOL-MIKROKUITUTELALLA.

Seos säilyy 2 tuntia (käyttöaika), eli se pysyy nestemäisenä noin yhden päivän, mutta sitä ei tule lakkakalvon heikkenevän kestävyuden vuoksi käyttää enää 2 tunnin jälkeen. Älä sekoita enempää kuin tarvittava määrä. Seos vapauttaa hiilidioksidia, joten säiliötä ei saa sulkea ilmatiiviisti räjähdysvaaran vuoksi! Ei saa levittää lattian lämpötilan ollessa alle 15 °C.

Tavallisesti on vain yksi kerros tarpeen. Vielä yhden kerroksen levittäminen on mahdollista, jos peittävyys ei ole riittävä, kontrastit ovat voimakkaita tai alustat ovat erittäin imukykyisiä.

Urheilulattian irrottamiseksi AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR on tiivistettävä AQUASEAL® ELASTICSTAR.

Kuivuminen

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR on yleensä varovasti käveltävissä 2–3 tunnin jälkeen (23 °C / suht. Ilmankosteus 50 %) tai työstettävissä toista lakkakerrosta varten. Jos päällystämisten välillä on yli 12 tuntia, on suoritettava välihiointa.

Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on tavallisissa olosuhteissa täysin kuormitettavissa 24 tunnin jälkeen. Mattojen asettaminen tai hoito vasta 7 päivän kuluttua.

Kulutus

n. 70–90 ml/m² tai n. 14–11 m²/l

Peittävydestä ja työtavasta riippuen tai erittäin imukykyisillä alustoilla on odotettavissa suurempi kulutus.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 12 kuukautta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Puhdistus ja hoito

Jos suurelle mekaaniselle tai kemialliselle kulutukselle altistuvilla pinnoilla ei voida ja haluta suorittaa kunnostuspuhdistusta ja -hoitoa, pinnalle voidaan tehdä lakkahoito AQUASEAL® ELASTICSTARILLA tai AQUASEAL® ELASTICSTAR COLORILLA.

AQUASEAL® ELASTICSTARILLA tai AQUASEAL® ELASTICSTAR COLORILLA käsiteltävien pintojen täys- ja kunnostushoito tehdään matalla BRILLIANCE EVERCLEARILLA, joka puhdistetaan BRILLIANCE NEUTRALCLEANERILLA. Pikapuhdistukseen suositellaan BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEANIA ja BRILLIANCE NEUTRALCLEANERIA.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Berger-Seidle AQUASEAL® ELASTICLINENyleisiä käyttöohjeita
- Lattianpäällysteiden puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.