

AQUASEAL® ELASTICSTAR

Kuvaus

AQUASEAL® ELASTICSTAR on kaksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaanilakka pitkäaikaiseen suojaan. Tuote kestää erittäin hyvin kulutusta, kemikaaleja, on sitkeän elastinen ja sopii voimakkaasti kuormitettuihin lattioihin. AQUASEAL® ELASTICSTAR sopii tasaisille tai pintakuvioiduille PVC-, CV-, linoli-, kumi-/luonnonkumi- ja PUR/epoksinnoitetuille lattiapäällysteille.

AQUASEAL® ELASTICSTAR vähentää hoidon tarvetta ja likaantumista.

AQUASEAL® ELASTICSTAR ei kellastu.

Sertifikaatit / hyväksynöt



Giscode:	W3/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-nro:	Z-157.20-216
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN V 18032-2:
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN EN 14904:
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 lisänä AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
Breem:	täytetty

Erityisohjeita

Ota huomioon:

- Lakkaa yksi kerros aina saman erän tuotteilla. Sekoita eri erät keskenään ennen työstöä.
- Ota yhteyttä käyttötekniiseen osastoon, kun haluat tarkastaa sopivuuden turvapäällysteisiin, vahvemmin pintakuviotuihin pintoihin ja noppamattoihin sekä tiloihin, joissa käytetään desinfiointiaineita tai vahvasti värjäviä kemiallisia aineita.
- Onnistunut pintakäsittely AQUASEAL® ELASTICSTARILLA tai BRILLIANCE EVERCLEARILLA edellyttää, että kaikki tartuntaa heikentävät aineet ja jäännökset on poistettu. Käsiteltävien pintojen on oltava kokonaan kuivia.
- Markkinoilla olevien monien eri lattiapäällysteiden ja pintaominaisuuksien vuoksi on suositeltavaa käyttää testipintaa.

Käyttö

AQUASEAL® ELASTICSTAR sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 10:1 AQUASEAL® ELASTICSTAR -KOVETTEEN yhdistelmä säiliössä tai hämmennetään BERGERTOOL MIXBOXISSA. Sekoita huolellisesti tasaiseksi heti kovetteen lisäämisen jälkeen. 10 minuutin lepoaika ennen työstöä huolehtii optimaalisesta työstöominaisuudesta.

AQUASEAL® ELASTICSTAR levitetään ristiin ja tasaisesti BERGERTOOL-MIKROKUITUTELALLA.

Seos säilyy 2 tuntia (käyttöaika), eli se pysyy nestemäisenä noin yhden päivän, mutta sitä ei tule lakkakalvon heikkenevän kestävyuden vuoksi käyttää enää 2 tunnin jälkeen. Älä sekoita enempiä kuin tarvittava määrä. Seos vapauttaa hiilidioksidia, joten säiliötä ei saa sulkea ilmatiiviisti räjähdysvaaran vuoksi! Ei saa levittää lattian lämpötilan ollessa alle 15 °C.

Materiaali levitetään telalla 1–2 kerroksessa.

Kuivuminen

AQUASEAL® ELASTICSTAR on yleensä varovasti käveltävissä 2–3 tunnin jälkeen (23 °C / suht. Ilmankosteus 50 %) tai työstettävissä toista lakkakerrosta varten. Jos päällystämisen välillä on yli 12 tuntia, on suoritettava välihionta.

Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on tavallisissa olosuhteissa täysin kuormitettavissa 24 tunnin jälkeen. Mattojen asettaminen tai hoito vasta 7 päivän kuluttua.

Kulutus

Työtavasta riippuen:

Kaksikerroksinen menetelmä:

n. 40–60 ml/m² tai n. 20 m²/l telalla levitettyä kerrosta kohden

Yksikerroksinen menetelmä:

n. 90–110 ml/m² tai n. 10 m²/l telalla levitettyä kerrosta kohden

Voimakkaasti imevillä alustoilla on odotettavissa suurempi kulutus.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 12 kuukautta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Puhdistus ja hoito

Jos suurelle mekaaniselle tai kemialliselle kulutukselle altistuvilla pinnoilla ei voida ja haluta suorittaa kunnostuspuhdistusta ja -hoitoa, pinnalle voidaan tehdä lakkahoito AQUASEAL® ELASTICSTARILLA. AQUASEAL® ELASTICSTARILLA käsiteltävien pintojen täys- ja kunnostushoito tehdään matalalla BRILLIANCE EVERCLEARILLA, joka puhdistetaan BRILLIANCE NEUTRAL-CLEANERILLA. Pikapuhdistukseen suositellaan BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEANIA ja BRILLIANCE NEUTRAL-CLEANERIA.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on

AQUASEAL® ELASTICSTAR

noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- AQUASEAL® ELASTICLINEN levityssuositus
- Lattianpäällysteiden puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.