

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR - saumausmassa, silikoniton

Kuvaus

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR on akrylaattipohjainen silikoniton aine parkettisaumojen tiivistämiseen. Tämän laadukkaan erikoistuotteen voi hioa nopeasti ja päällystää kaikilla tavallisilla parkettilakoilla. Se on kestävä, yksikomponenttinen, lastalla tasoitettava, ja se tasoittaa puun kutustumisen ja turpoamisen aiheuttamaa liikkumista niin paljon kuin mahdollista. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR tarttuu erittäin hyvin, ja sitä voi käyttää myös liimana. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR on elastinen, liuotteeton ja hajuton, ja sitä voidaan käyttää lakatulla ja lakkaamattomalla parketilla.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: W1

ATFA: täytetty

NWFA: täytetty

MFMA: täytetty

Värisävyt

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR on saatavilla seuraavissa värisävyissä:

- kuusi, pihta, eurooppalainen vaahtera
- saarni, mänty, kanadalainen vaahtera
- vaalea tammi, kastanja
- tumma tammi
- afromosa, iroko, jatoba
- vaalea pyökki, vaalea punatammi, marjakuusi
- tumma pyökki, tumma punatammi, kirsikka, leppä
- doussie, merbau, päärynä
- mahagoni, azobe, tiikki
- wenge, savutammi
- valkoinen
- vaaleanharmaa
- keskiharmaa
- tummanharmaa, antrasiitti
- musta

Värisävy on mainittu pakkauksessa sekä patruunan sivulla.

Käyttö

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR levitetään tavallisella puristuspuistolilla. Alustan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Puhdista ja imuroi vanhat saumat. Öljy- ja vahajäännökset saumoissa heikentävät massan tarttumista alustaan. Poista rasva tarvittaessa BRILLIANCE CLEANER L91 KH -OHENTEELLA. Saumojen reunat on teipattava tasaisella itseliimautuvalla teipillä. Leikkaa patruuna kierteen yläpuolelta. Ruuvaa suutin patruunaan, leikkaa viistosti ja ruiskuta käsi- tai paineilmapistoolilla. Tasoita massa tarvittaessa heti vesijohtovedellä. Liimautumiseen levitetään AQUASEAL® FLEXFILL COLORIA aaltomaisesti. Työstölämpötila: +5...+40 °C.

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR voidaan hioa kuivumisen jälkeen, joten raakapuun saamaaminen on mahdollista. Ylilevät

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 2

saumat, jotka tavallisesti täytyisi tiivistää, voidaan täyttää AQUASEAL® FLEXFILL COLORILLA. Tällaisissa tapauksissa sauman alaosa täytetään BERGERROOL SMARTCORDILLA, jotta tiivistysmassa liimautuu vain vaakasuunnassa kahdelle sivulle. Saumatiivisteiden kestävyys heikkenee, jos liimaus tapahtuu kolmeen suuntaan, siis myös alas esimerkiksi lattiatasoitteen suuntaan. BERGERTOOL SMARTCORDILLATEHTY osittainen täyttö mahdollistaa, ettei tiiviste tartu alustaa, joten tämä kosketussivu voi toimia vapaasti.

Työstölämpötila: +5...+35 °C
Lämpötilankestävyys: -20...+80 °C

Kuivumisen aikana esiintyy kutustumista. Siitä syystä sauma täytyy mahdollisesti käsitellä vielä kerran. Lopullinen värisävy saadaan vasta sitten, kun materiaali kovettunut kokonaan.

Poista vanhoissa saumoissa olevat vahajäännökset ennen täyttämistä. FLEXFILLILLÄ voidaan sulkea lakatun pinnan ja suojalistan välinen rako. Sen saa tehdä vasta sitten, kun lakka on kuivunut kokonaan.

Kuivuminen

Ilmasta ja määrästä riippuen lakattavissa noin 4–6 tunnin kuluttua, hiottavissa noin 18–24 tunnin kuluttua ja kuormitettavissa noin 2–3 päivän kuluttua.

Kulutus

Kulutus lasketaan seuraavasti:
sauman pituus x sauman leveys x sauman syvyys.

Laskuesimerkki:

Sauma on 20 m pitkä, 0,5 cm leveä ja se täytetään 0,3 cm:n syvyydeltä.

$20 \text{ m} = 2000 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3 = 1 \text{ patruuna } 310 \text{ ml}$

310 millilitran patruunan likimääräinen riittävyys metreinä

Sauman syvyys [mm]	Sauman leveys [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 48 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevän henkilön, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR - saumausmassa, silikoniton

mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.