

## AQUASEAL® FLEXPRIMER

### Kuvaus

AQUASEAL® FLEXPRIMER on korkealaatuinen vesipohjainen AQUASEAL®-pintakäsittelyaineiden alle tarkoitettu akrylaattipohjuse, jolla on sivuliimautumista vähentävä vaikutus. AQUASEAL® FLEXPRIMER -pohjusteen etuja ovat keskitasoinen kuullotus ja neutraali väri. Käyttö on mahdollista useimmilla puhtaaksi perushioituilla puulattioilla.

### Sertifiikatit / hyväksynnät



Giscode:	W2+
Eimcode:	EC1
AbZ-nro:	AbZ-hyväksytyt
BvB:	lueteltu
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
Breem:	täytetty

### Erityisohjeita

AQUASEAL® FLEXPRIMER ei sovellu peittävään päällystykseseen. Pohjustetta suositellaan sen sivuliimautumista vähentävien ominaisuuksiensa vuoksi erityisesti ohutsauvaparkettiin ja lattialämmityksen päälle. Eksoottisille puille suosittelemme AQUASEAL® EXOBLOCIÄ.

### Käyttö

AQUASEAL® FLEXPRIMERIA levitetään runsaasti telalla kitattuun ja hiottuun raakapuuhun. Jos levitetään liian vähän, vaarana on epätasainen väri, mahdollisesti myös vasta seuraavien lakkakerrosten jälkeen.

Pohjusteena AQUASEAL® FLEXPRIMERIA ei tule välihioida läpihiomisvaaran vuoksi, ulostyöntöyvien puukuitujen kevyt lyhentäminen on kuitenkin mahdollista.

AQUASEAL® FLEXPRIMER voidaan levittää lastalla ristiin tähän levitystapaan sopivilla puualustoilla. Rauhattomia tai voimakkaasti imeviä puuta, kuten pyökki, vaahtera ja saarni tai alikuivatut puut, ei saa käsitellä lastalla, vain telalla!

DIN 18356 -standardin määräyksiä on noudatettava. Ei saa työstiä lattian lämpötilan ollessa alle 15 °C. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

### Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: lakattavissa yhden tunnin kuluttua. Puun vuoksi suosittelemme vain yhtä telakerrosta päivässä, jotta puu voi luovuttaa imeytyneen veden. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

100 ml/m<sup>2</sup> tai n. 10 m<sup>2</sup>/l

Voimakkaasti imeville alustoille (kuten pyökki) on laskettava suurempi kulutus.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

### Tehtaalla lakattu valmisparketti

Tämä peruslakka ei sovi UV-lakatuun valmisparketin jälkilakkaukseen.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastainen. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parketilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.