

AQUASEAL® NATURALWHITE

Kuvaus

AQUASEAL® NATURALWHITE on kaksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaanilakka. Tuote kestää erittäin hyvin kulutusta, kemikaaleja ja sopii voimakkaasti kuormitettuihin parkettilattioihin. AQUASEAL® NATURALWHITE sopii joustavuutensa ansiosta myös käsittelemättömille korkkipinnoille.

Sertifiikatit / hyväksynät



Giscode:	W3/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-nro	Z-157.10-47
Leikkikaluturvallisuus:	DIN EN 71-3
Hien ja syljen kestävyys:	DIN 53160
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 lisänä AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Tartuntalujuus:	DIN EN ISO 2409
Kulutuskestävyys:	DIN 68861
Paloluokka:	Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m ² lakkaa.
BvB:	lueteltu
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
Breem:	täytetty

Kiiltoaste (mitattu 60°:ssa)*
ultramatta (<5)

Erityisohjeita

Erittäin imukykyisissä puissa (pyökki, vaahtera jne.) käyttöön suosittelemme pohjustusta tuotteilla AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC tai CLASSIC BASEOIL (color). Sivuliimautumisen riskin vähentämiseksi voidaan tuotteita AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc, Classic BaseOil (color) tai SolvSeal UniQuickPrimer käyttää vaihtoehtoisina pohjusteina. Jos luonnonpuuilme halutaan säilyttää pohjustetta käytettäessä, on varmistettava, että se on vain heikosti kuullottava tai vastaavasti värjätty. Muuten tuotetta voi käyttää myös ilman pohjusteita. Suosittelemme, että tummissa puissa käytetään tuotetta AQUASEAL® ROYALMAT.

Käyttö

AQUASEAL® NATURALWHITE sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 10:1 AQUASEAL®-kovetteen kanssa yhdistelmäsailiössä tai hämmennetään BERGERTOOL MixBOXISSA. Sekoita hyvin heti kovetteen lisäämisen jälkeen. 10 minuutin lepoaika ennen työstöä huolehtii optimaalisesta työstöstä. Seos säilyy 2 tuntia (käyttöaika), eli se pysyy nestemäisenä noin yhden päivän, mutta sitä ei tule

Versio 10/2023 - Sivu 1 / 2

lakkakalvon heikkenevän kestävyuden vuoksi käyttää enää 2 tunnin jälkeen. Sekoita vain tarvittava määrä. Seos vapauttaa hiiliidioksidiä, joten säiliötä ei saa sulkea ilmatiiviisti räjähdysvaaran vuoksi!

Erikoisvinkkejä

AQUASEAL® NATURALWHITE on suositeltu vaaleille puille säilyttämään raakapuuilme. Se levitetään tavallisesti 3–4 ohuessa kerroksessa. Kulutus kerrosta kohden noin 70-90 ml/m².

Naturalwhite ei sovi lastalla levitettäväksi. Halutun värin ja kirkkauden mukaan molemmat viimeiset kerrokset voidaan korvata AQUASEAL® ROYALMATILLA. Se heikentää kirkkautta. CLASSIC BASEOIL white tai naturalwhite parantavat pohjusteina kirkkautta. AQUASEAL® FLEXPRIMERIA voidaan myös käyttää pohjusteena. Näin yksilölliset värivaihteet ovat mahdollisia. Suosittelemme testipintoja.

Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi. Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on tavallisissa olosuhteissa kuormitettavissa 24 tunnin jälkeen, mattojen asettaminen tai hoito vasta 7 päivän kuluttua.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 70–90 ml/m² tai n. 11–14 m²/l

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy yleensä vähintään 12 kuukautta. Avatut kovetesäiliöt on suljettava ilmatiiviisti käytön jälkeen.

Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® NATURALWHITE tarttuu hyvin moniin valmisparketteihin. Monien tuotteiden vuoksi ei voida antaa yleispätevää neuvoa. Jokaisessa valmisteessa on tehtävä omat tartuntatestit. Esitesteissä on todettu, että lattia kannattaa ennen lakkaamista puhdistaa perusteellisesti BRILLIANCE CLEANER L94 -vahanpoistoaineella, pyyhkiä puhtaalla vedellä ja hioa kuivumisen jälkeen huolellisesti karheudella 120. Huomioi myös Tekniset erikoistiedot nro 05.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-

AQUASEAL® NATURALWHITE

parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

** Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.