

AQUASEAL® NORDICWHITE

Kuvaus

AquaSeal® NordicWhite on hyvän hinta-laatusuhteen parkettilakka normaaliin ja keskikovaan kuormitukseen vaaleille puille. Tuote antaa puulattialle kauniin pohjoismaisen valkoisen värin ja modernin vaalean ulkonäön. Yksikomponenttinen vesilakka pohjautuu valittuihin akrylaatti- ja polyuretaanidispersioihin, joilla on hyvät ominaisuudet, ja sitä voidaan käyttää sekä pohjusteena että lakkana. Se on käyttövalmis ilman sekoittamista ja on koostumukseltaan työstöystävällinen.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: W3+
AbZ-nro: Z-157.10-46
Paloluokka: Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m² lakkaa.
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty
Breeam: täytetty

Kiiltoaste (mitattu 60°:ssa)*
ultramatta (<10)

Käyttö

AQUASEAL® NORDICWHITE voidaan levittää telalla tai siveltimellä. Erittäin imukykyisissä puissa (pyökki, vaahtera jne.) käyttöön sekä sivuliimauksen vähentämiseen suosittelemme pohjustusta tuotteilla AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc tai Classic BaseOil (color). Valmiiksi lakatun parketin pohjoismaisen vaalean värin varmistamiseksi voidaan valita kevyesti kostuttava tai vastaavasti värjätty pohjuste. Muuten tuotetta voi käyttää myös ilman pohjusteita. AQUASEAL® NORDICWHITE levitetään tavallisesti 3–4 ohuessa kerroksessa. Valkoisuus voidaan valita joustavasti kerrosten määrällä. Siinä on huomioitava kerrosten tasainen paksuus halutun vaikutelman saavuttamiseksi. Kulutus kerrosta kohden noin 70–90 ml/m². Lastalla levittämistä ei suositella. Jos AQUASEAL® NORDICWHITE -lakkaa ei käytetä kokonaan, halutun kulutuskerrospaksuuden saavuttamiseksi voidaan käyttää kaikkia AQUASEAL® -lakoja.

Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi. Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on kuormitettavissa 5 päivän kuluttua tavanomaisissa olosuhteissa, älä aseta tai huolla mattoja ennen kuin 7 päivää on kulunut.

Kulutus

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 70–90 ml/m² tai n. 11–14 m²/l

Säilytys / kuljetus

Säilyy pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa alkuperäispakkauksissa säilytettynä vähintään 15 kuukautta.

Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® NORDICWHITE ei sovi tehtaalla päällystetyn valmisparketin eikä korkin jälkilakkaukseen.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä. Suosittelemme testipintoja.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

** Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.