

AQUASEAL® PAK-STOP

Kuvaus

AQUASEAL® PAK-STOP erittäin elastinen tiivistysmassa ongelmallisten PAH-yhdisteiden (polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen) kapselointiin esimerkiksi vanhojen parkettilattioiden liimapedistä. Tietysti AQUASEAL® PAK-STOPIA voidaan käyttää optimaalisesti elastisena saumakittinä. Tämä ympäristöystävällinen vesipohjainen tuote auttaa säilyttämään arvokkaan vanhat lattiat ja kunnostamaan ne edullisesti. PAH-yhdisteiden ulostulotiet tukitaan, ja näin kuormitusta vähennetään huomattavasti. Nämä kunnostustoimet ovat järkevä vain silloin, kun liimapeiti on vielä ehjä.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: W2+
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Käyttö

AQUASEAL® PAK-STOP on toimitetussa muodossa väritön. Lisäämällä noin 30 % AQUASEAL® PAFUKIPOWDERIA, joka sopii puun värisävyyden, tuote saa värisävyä ja kovetekomponenttinsa.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER lisätään vähän ennen työstöä koneellisesti sekoittaen, kunnes saadaan tasainen ja levityskelpoinen massa.

Esimerkki: 4,5 kg AQUASEAL® PAK-STOPIA ja 1,35 kg AQUASEAL® PAFUKIPOWDERIA.

Kunnostettava lattia on hiottava ja puhdistettava hyvin. Poista saumoista mahdollisesti jäljellä olevat vahajäämät, sillä vaha ei saa häiritä AQUASEAL® PAK-STOPIIN sivutartuntaa. Tee tarvittaessa tartuntatesti.

Sekoitettu tahna tulee levittää esihiotulle parketille (raekoko 60, 80 ta 100) nopeasti ja ilman jäämiä ja koko pinnalta ruosteettomalla lastalla (ruostumaton teräs). Mahdollisesti jäljellä olevat jäämät on poistettava ensin, mikäli mahdollista.

Jotta menetelmän vaikutus ei heikkene, kaikki reunasaumat myös suljettava. Koska AQUASEAL® PAK-STOP on pysyvästi erittäin elastinen, liikuntasauva voi toimia edelleen. Suoja PAH-päästöiltä on tässä tapauksessa etusijalla.

Käsittelyssä saumoissa on AQUASEAL® PAK-STOPIIN kutistuminen kuivumisessa normaalia. Tässä tapauksessa tarvitaan uusi levitys yön yli tapahtuneen kuivumisen jälkeen (mahdollista myös osittain).

Riittävän kuivumisen jälkeen suoritetaan raekoolla 60/80 uusi hionta, jonka on mentävä raakapuhun asti. Sen jälkeen saumaus arvioidaan, levitys toistetaan tarvittaessa. Hienohionnan jälkeen lattiaa voidaan käsitellä kaikilla parkettilakioillamme.

Kunnostus voidaan tehdä kaikilla vesilakkajärjestelmillämme. Siihen sopii erityisesti AQUASEAL® GREENSTAR mutta myös AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE tai AQUASEAL® ECOGOLD ovat vaihtoehtoja. Tässä on otettava huomioon turpoaminen, joka voi vahingoittaa vanhaa liimapeitiä (suositus: yksi telalevitys päivässä! Huomioi käyttörajoitukset!).

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, jolla on pienempi sivuliimausvaikutus.

Sekoitettua massaa säilyy suljetussa säiliössä yön yli (huoneenlämmössä ja oikeassa sekoitusuhteessa).

Tämä tuote ei sovellu höyrysulaksi esimerkiksi nousevaa kosteutta vastaan.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: voidaan hioa n. 14–16 tunnin jälkeen. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Erittäin öljyisissä puissa kuivumiseen tulee varata 36 tuntia, sillä se voi pidentää kuivumista.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

keskimääräinen kulutus:
n. 100 ml/m² tai n. 10m²/l

Kulutus voi olla huomattavasti suurempi saumojen ja kuoppien tyyppistä ja määrästä riippuen.

Tavalliseen kittäamiseen verrattuna AQUASEAL® PAK-STOP voi vaatia enemmän hiomista ja hiomatarvikkeita.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

Muita ohjeita

Jos puun katoamisen vaikutuksesta syntyy myöhemmin uusia rakoja, ne voidaan sulkea AQUASEAL® FLEXFILL COLORILLA. Se on kuitenkin ylimääräinen toimenpide.

Ota huomioon, että AquaSeal PAK-Stop -materiaali on vielä kevyesti "tahmeaa" jopa yön yli tapahtuneen kuivumisen jälkeen. Se on tuotekohtainen ominaisuus ja täysin normaalia. Sen vuoksi on tärkeää, että ennen nauhahiomakoneen pyörät peitetään ennen hiontatöitä liimanauhalla välttämään niiden "liimautuminen". Odotettavissa on myös suurempi vaiva koneen myöhemmässä puhdistuksessa.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on

AQUASEAL® PAK-STOP

noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.