

## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

### Kuvaus

AQUASEAL® PAFUKIPULVER on puulajin mukaan värjätty, liuottimia sisältämätön tuote, jolla voi valmistaa itse puukittiä. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER sekoitetaan veden kanssa haluttujen juoksevuusominaisuuksien mukaisesti. Näin valmistettua puukittiä käytetään kaikenlaisten puualustojen, kuten parketin, puulattioiden saumojen, halkeamien jne. kittaukseen.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: W1

ATFA: täytetty

NWFA: täytetty

MFMA: täytetty

### Värisävyt

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER on saatavilla seuraavissa värisävyissä:

- tammi
- pyökki, punatammi
- vaahtera, saarni, mänty
- wenge, savutammi
- azobe, tiikki
- valkoinen
- musta

### Käyttö

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER säädetään vedellä työstökoostumukseen. Yhdestä kilosta AQUASEAL® PAFUKIPOWDERIA saadaan tämän vesimäärän lisäämisen jälkeen värisävystä riippuen noin 1,1–1,2 litraa nestemäistä seosta, eli esimerkiksi 5 kiloa jauhetta + 3,5 litraa vettä = 5,5 litraa puukittiseosta. Vesimäärää voidaan tarvittaessa lisätä hieman (esimerkiksi imevissä alustoissa). Sekoita hyvin vettä lisättäessä. Heti kun ollaan saatu tasainen, lastalla levitettävä massa, sitä levitetään kauttaaltaan parkettilattian koko pinnalle, kuten perinteistä puukittiä. Liian juokseva massa painuu kuivumisen aikana saumoihin. Liian saakea tai paksu massa voi seuraavassa hionnassa tulla taas osittain ulos saumoista. Ylileiveissä ja vahaa sisältävissä saumoissa pätevät tutut periaatteet: vaha kaavitaan ulos ja ylileiveät saumat täytetään.

Sekoitettu AQUASEAL® PAFUKI-massa on levitettävä mahdollisimman nopeasti ilman jäännöksiä, koska jäännökset kuivuvat suhteellisen nopeasti. Sekoitetun tahnan työstöaika (käyttöaika) on noin 45 minuuttia, minkä jälkeen materiaali paksuuntuu nopeasti. Viimeinen hienohionta tehdään riittävän kuivumisen jälkeen. Hienohionnon tulee varmistaa, ettei lattian pinnalla ole enää jäännöksiä. AQUASEAL® PAFUKIPOWDERILLA käsitellyn lattian voi sen kuivuttua käsitellä kaikilla parketin pintakäsittelyaineillamme. AQUASEAL® PAFUKIPOWDERIA ei voida sekoittaa puuhiomajauheen kanssa.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDERIA käytetään myös väri-/kovetekomponenttina tuotteessa AQUASEAL® PAK-STOP.

Vastaavat käyttötiedot löytyvät tiedotteesta AQUASEAL® PAK-STOP.

### Kuivuminen

Voidaan hioa noin 20–30 minuutin kuluttua, kun lämpötila on 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 % ja kun tiiviisti asennettu lattia on kitattu normaalisti. Isoja rakoja tai koloja täytettäessä kuivuminen pidentää hiomisen odotusaikaa. Tee hienohionta vasta riittävän kuivumisen jälkeen.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 kittikerros

n. 40–60 ml/m<sup>2</sup> tai n. 17–25 m<sup>2</sup>/l

Kulutus voi olla huomattavasti suurempi saumojen tyyppistä ja määrästä riippuen.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 36 kuukautta.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\*\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.