

AQUASEAL® PAFUKI

Kuvaus

AQUASEAL® PAFUKI on vesipohjainen saumakittiratkaisu, jolla voidaan valmistaa itse puu- tai saumakittiä. AQUASEAL® PAFUKIA käytetään kaikenlaisten puualustojen, kuten parketin, puulattioiden jne. saumojen, halkeamien kittaukseen.

Sertifiikatit / hyväksynnät



Giscode: W2+
Emicode: EC1
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty
Breeam: täytetty

Käyttö

AQUASEAL® PAFUKI sekoitetaan lastalla levitettäväksi massaksi. Suositeltavaa on on monilaikkakoneen (esimerkiksi Trio tai Quattro) hieno hiomapöly, raekoko 80. Nauhahiomakoneella tehdyn pitkittäishionnan pöly ei ole sopiva. Korkeintaan 2 mm:n kokoiset saumat täytetään massalla. Liian ohut saumakitti (eli liian vähän puujauhetta) painuu kuivumisen aikana saumoihin jonkin verran. Liian sakea tai paksu saumakitti menettää pidon puuhun kuivumisen jälkeen, minkä vuoksi se voi seuraavassa hionnassa tulla taas ulos saumoista.

Hiomajauheen kanssa sekoitettu tahna tulee levittää nopeasti mahdollisesti ilman jäännöksiä BERGERTOOL AQUASEAL® -LASTALLA (ruostumaton teräs). Viimeinen hienohionta tehdään kuivumisen jälkeen. Hienohionnan tulee varmistaa, ettei lattian pinnalla ole enää jäännöksiä.

AQUASEAL® PAFUKILLA käsitelty lattia voidaan päällystää millä meidän tuotteella tahansa. Massan riittävä läpikuivuminen on otettava huomioon!

Saumakitti on sekoitettava astiassa, jotta puuhun ei muodostu läikkä.

Käytä aina käsiteltävän lattian puujauhetta.

Saumat, joiden leveys on yli 2 mm, tulee ennen käsittelyä tiivistää tai käsitellä sopivilla materiaaleilla, kuten AQUASEAL® PAK-STOP ja AQUASEAL® FLEXFILL COLOR.

Puuhiomajauheessa sekä kunnostettavassa alustassa ei saa olla vahaa eikä likaa.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 % ja ilmvirta: pinta voidaan hioa noin 30–45 minuutin jälkeen. Isoja rakoja tai koloja täytettäessä kuivuminen pidentää hiomisen odotusaikaa. Tee hienohionta vasta riittävän kuivumisen jälkeen.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 kittikerros
n. 50 ml/m² tai n. 20m²/l

Kulutus voi olla suurempi saumojen tyypistä ja määrästä riippuen.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti.

Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista.

Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

** Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.