

AQUASEAL® ROYALMAT

Kuvaus

AQUASEAL® ROYALMAT on kaksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaanilakka. Tuote kestää erittäin hyvin kulutusta, kemikaaleja ja sopii voimakkaasti kuormitettuihin parkettilattioihin. AQUASEAL® ROYALMAT sopii joustavuutensa ansiosta myös käsittelemättömille korkkipinnoille. AQUASEAL® ROYALMAT soveltuu erinomaisesti tummien puiden ultramattaan lakkaamiseen, koska sillä saadaan pinta, jossa ei ole valkoisuutta.

Sertifikaatit / hyväksynöt



Giscode:	W3/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-nro	Z-157.10-47
Leikkikaluturvallisuus:	DIN EN 71-3
Hien ja syljen kestävyys:	DIN 53160
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 lisänä AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Tartuntalujuus:	DIN EN ISO 2409
Kulutuskestävyys:	DIN 68861
Paloluokka:	Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m ² lakkaa.
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Kiiltoaste (mitattu 60°:ssa)*
ultramatta (<5)

Erityisohjeita

Sivuliimautumisen riskin vähentämiseksi voidaan tuotteita AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL® FLEXPRIMER, CLASSIC BASEOIL TAI SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER KÄYTTÄÄ VAIHTOEHTOISINA POHJUSTEINA. Muuten tuotetta voi käyttää myös ilman pohjusteita.

Käyttö

AQUASEAL® ROYALMAT sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 10:1 AQUASEAL®-kovetteen kanssa yhdistelmä säiliössä tai hämmennetään BERGERTOOL MIXBOXISSA. Sekoita hyvin heti kovetteen lisäämisen jälkeen. 10 minuutin lepoaika ennen työstöä huolehtii optimaalisesta työstöstä. Seos säilyy 2 tuntia (käyttöaika), eli se pysyy nestemäisenä noin yhden päivän, mutta sitä ei tule lakkakalvon heikkenevän kestävyuden vuoksi käyttää enää 2 tunnin jälkeen. Sekoita vain tarvittava määrä. Seos vapauttaa hiilidioksidia, joten säiliötä ei saa sulkea ilmatiiviisti räjähdysvaaran vuoksi!

Materiaali levitetään telalla tai siveltimellä 3–4 kerroksessa.

Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® ROYALMAT työstetään runsaissa kerroksissa. Materiaalia ei tule levittää ohuelti.

AQUASEAL® ROYALMAT voidaan molemmissa viimeisissä kerroksissa levittää AQUASEAL® NATURALWHITEN päälle vähentämään AQUASEAL® NaturalWhiten väri-intensiteettiä.

Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytyneet vesi. Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on tavallisissa olosuhteissa kuormitettavissa 24 tunnin jälkeen, mattojen asettaminen tai hoito vasta 7 päivän kuluttua.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 lastalla levitetty kerros välikäsittelyssä:
n. 30 ml/m² tai n. 35 m²/l

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 100 ml/m² tai n. 10 m²/l kiiltoasteesta riippuen

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy yleensä vähintään 12 kuukautta. Avatut kovetesäiliöt on suljettava ilmatiiviisti käytön jälkeen.

Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® ROYALMAT tarttuu hyvin moniin valmisparketteihin, mutta monien tuotteiden vuoksi ei voida antaa yleispätevää neuvoo. Jokaisessa valmisteissa on tehtävä omat tartuntatestit. Esitesteissä on todettu, että lattia kannattaa ennen lakkaamista puhdistaa perusteellisesti BRILLIANCE CLEANER L94 -vahanpoistoaineella, pyyhkiä puhtaalla vedellä ja hioa kuivumisen jälkeen huolellisesti karheudella 120. Huomioi myös Tekniset erikoistiedot nro 05.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen maan standardien ja määräysten mukaisesti, jossa tuotetta käytetään. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVFP-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön

AQUASEAL® ROYALMAT

edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä. Suosittelemme testipintoja.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

** Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.