

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Kuvaus

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR on kaksikomponenttinen lakkamaali, jonka pohjana on nestemäiset polyuretaanijärjestelmät. Sillä maalataan urheiluhallien viivat sekä värjätään AQUASEAL® SPORT ja AQUASEAL® GREENSTAR.

Sertifiikatit / hyväksynnät



Giscode: W3/DD+

ATFA: täytetty

NWFA: täytetty

MFMA: täytetty

Värisävyt

valkoinen	RAL 9010	tennis:	n. 2 purkkia
oranssi	RAL 2004	käsipallo:	n. 2 purkkia
musta	RAL 9005	koripallo:	n. 2 purkkia
keltainen	RAL 1007	käsipallo:	n. 2 purkkia
sininen	RAL 5010	lentopallo:	n. 1 purkki
punainen	RAL 3000	käsipallo:	n. 2 purkkia
vihreä	RAL 6010	sulkapallo:	n. 1 purkki

Määräehdotukset perustuvat vakiohallin standardiviivoihin.

Käyttö

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR sekoitetaan suhteessa 10:1 AQUASEAL®-kovetteen kanssa. Sen jälkeen seos on valmis levitettäväksi siveltimellä ja telalla, ja sen voi työstää 2 tunnin sisällä. Sekoita vain tarvittava määrä! Seuraavat työtavat ovat osoittautuneet hyviksi:

Merkintäviiva

Vaihtoehto 1 (parketilla)

Pohjustus

AQUASEAL® FLEXPRIMERILLA tai AQUASEAL® EXOBLOCILLA

Kuivuminen yön yli
Ei välilihontaa

Ensimmäinen lakkakerros levitetään telalla

AQUASEAL® SPORT tai AQUASEAL® GREENSTAR

Kuivuminen yön yli,
vakiovälilihonta

Pelikenttäväriin levittäminen

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Kuivuminen yön yli
Vakiovälilihonta
(Ei saa hioa läpi!)

Toinen lakkakerros levitetään telalla

AQUASEAL® SPORT tai AQUASEAL® GREENSTAR

Vaihtoehto 2 (joustavilla lattiapäällysteillä)

Peruspuhdistus BRILLIANCE ELASTICCLEANERILLA

BRILLIANCE ELASTICCLEANER täydellinen kuivuminen

Pelikenttäväriin levittäminen

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Kuivuminen yön yli

Lakkakerrosten levittäminen telalla

1–2 kerrosta AQUASEAL® ELASTICSTARIA

Merkintäviivat rajataan sopivalla liimanauhalla, joka on liimattava tiukkaan koko pituudelta, jotta maalia ei pääse sen alle. Tavallisesti yksi runsas levitys telalla tai siveltimellä riittää saavuttamaan peittävän merkintäviivan.

Huomio: Poista liimanauhat merkintävärin ollessa vielä kostea, jotta ne voidaan irrottaa siististi.

Pintavärjäys, laseerattu

Tällä tekniikalla voidaan haluttaessa värjätä koko pintoja (esimerkiksi rangaistusalueita tms.). Halutusta väri-intensiteetistä riippuen lisätään AQUASEAL® SPORTMARKING COLORIA 1–10%. Väri sekoitetaan hyvin AQUASEAL® SPORTIIN tai AQUASEAL® GREENSTARIIN. Telalla levitettäessä käytetään seuraavaa menetelmää: Värin kanssa sekoitettua lakkaa levitetään halutun väri-intensiteetin mukaisesti. Vakiovälilihonta on suoritettava joka tapauksessa. Kerrosten kuivuminen yön yli (24 tuntia). Periaatteessa pätee: mitä vähemmän väriä lisätään ja mitä enemmän värikerroksia levitetään sitä tasaisempi väri vaikutus saadaan. Jokaisessa kerroksessa suositellaan, että telaa vedetään niin, että muodostuu päällekkäisiä alueita.

Pintavärjäys, peittävä

Kokonaan värjätty pinnat käsitellään AQUASEAL® SPORTILLA tai AQUASEAL® GREENSTARILLA, joihin on lisätty n. 30–40 % AQUASEAL® SPORTMARKING COLORIA. Sekoita huolellisesti. Levitä värjättyä lakkaa telalla 1–2 kerrosta. Suorita vakiovälilihonta jokaisen kerroksen jälkeen. Kerrosten kuivuminen yön yli (24 tuntia).

Erikoisvinkkejä

Tärkeää: Älä hio läpi pelikenttämaalin värillisiä pintoja.

Viimeinen käsittely värittömällä AQUASEAL® SPORTILLA tai AQUASEAL® GREENSTARILLA.

Huomio: Tee paikan päällä joka tapauksessa testisävytys ja pyydä toimeksiantajan hyväksyntä. Säilytettyjen pintojen värittömässä päällelakkauksessa voi lakan oman värisävyän vaikutuksesta muodostua poikkeamia värisävyistä.

Huomioi myös tiedotteet AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® GREENSTAR, BRILLIANCE ELASTICCLEANER ja AQUASEAL® ELASTICSTAR.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %:

Kosketuskuiva 1–2 tunnin jälkeen

Päällemaalattava 24 tunnin jälkeen

Kulutus

Purkki noin 9–12 m² tai noin 120–150 juoksumetrin viiva, likimääräinen kulutus standardipelikenttää kohti, katso kohta Värisävyt.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilytä vähintään 12 kuukautta.

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.