

## AQUASEAL® SPORT

### Kuvaus

AQUASEAL® SPORT on kaksikomponenttinen, vesipohjainen ja polyuretaanipohjainen lakkatuote erityisesti liikuntatilojen lattioille. Sopivuus todistetaan standardien DIN 18032-2; Ö-Norm B 2608 ÖISS-ohjesääntö 1990 ja EN 14904 mukaisilla testitodistuksilla AQUASEAL® SPORTIA voidaan käyttää sen erittäin hyvän kuormitettavuuden ansiosta myös kaikissa kulutukselle altistuissa parkettilattioissa, joilla on erityiset vaatimukset liukastumisturvallisuudelle.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	W3/DD+
AbZ-nro	Z-157.10-47
FIBA:	matta
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN V 18032-2
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN EN 14904
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä	
Itävalta:	Ö-Norm B2608:
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 R9
Paloluokka:	Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m <sup>2</sup> lakkaa.
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Kiiltoaste	(mitattu 60°:ssa)*
matta	(10–20)
puolimatta	(30–40)

### Käyttösuositus

Pohjustus AQUASEAL® FLEXPRIMERILLA mahdollista. Jos halutaan vahvempi kuullotus, pohjusteena voi olla myös AQUASEAL® EXOBLOC ta CLASSIC BASEOIL.

AQUASEAL® SPORT levitetään telalla/siveltimellä 2–3 kerroksessa.

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR lisätään joko ennen viimeistä kerrosta tai viimeisen kerroksen päälle AQUASEAL® SPORT.

### Käyttö

AQUASEAL® SPORT sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 10:1 AQUASEAL® -kovetteen kanssa yhdistelmäsaaliössä tai hämmennetään BERGERTOOL MIXBOXISSA. Sekoita hyvin heti kovetteen lisäämisen jälkeen. Seos säilyy 2 tuntia (käyttöaika), eli se pysyy nestemäisenä noin yhden päivän, mutta sitä ei tule lakkakalvon heikkenevän kestävyuden vuoksi käyttää enää 2 tunnin jälkeen. Sekoita vain tarvittava määrä. Seos vapauttaa hiilidioksidia, joten säiliötä ei saa sulkea ilmatiiviisti räjähdysvaaran vuoksi! Materiaali levitetään telalla tai siveltimellä 2–3 kerroksessa.

### Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® työstetään runsaissa kerroksissa. Materiaalia ei tule levittää ohuelti.

### Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi. Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Ei saa kuormittaa, peittää matoilla tai hoitaa ennen 8–14 päivää.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:  
n. 100 ml/m<sup>2</sup> tai n. 10m<sup>2</sup>/l

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy yleensä vähintään 12 kuukautta. Avatut kovetesäiliöt on suljettava ilmatiiviisti käytön jälkeen.

### Ohje liikuntatiloille, joissa on joustolattiat

Ota huomioon, että joustolattioilla varustetuissa liikuntatiloissa on erityiset olosuhteet, jotka on otettava huomioon. Siitä syystä on tärkeää, että päivässä levitetään vain 1 kerros vesilakkaa. 24 tunnin kuivumisajan vuoksi saavutetaan tilaa tuulettamalla taas puun normaali kosteus. Tämä työtapa varmistaa, että äärimmäinen turpoaminen ei vahingoita parkettia! Lisäksi on otettava huomioon tuotteiden teknisissä tiedotteissa annetut ohjeet.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito

## AQUASEAL® SPORT

- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

\*\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.