

## BERGERBOND COLORADD D

### Kuvaus

BERGERBOND COLORADD D on väritiiviste seuraavassa mainitun liiman tummaan värjäämiseen BERGERBOND D1U, AbZ ei vaadittu

### Sertifikaatit / hyväksynnät



### Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	n. 3–5 g COLORADD D:tä yhtä kiloa kohden Liima. Vaaleille puille voidaan käyttää vähemmän COLORADD D:tä
Työstö-/käsittelyaika:	kuten vastaava liima
Käveltävissä:	kuten vastaava liima
Jatkokäsittely:	kuten vastaava liima
Loppulujuus:	kuten vastaava liima
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %).  
Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

### Erityisohjeita

BERGERBOND COLORADD D:tä ja liimaa ei saa työstää, jos lämpötila on alle +15 °C tai suhteellinen ilmankosteus yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman ja parketin lämpötilan tasaantua ennen työstöä.

### Käyttö

Sekoita komponentteja vähintään 3 minuuttia sopivalla sekoittimella tasaiseksi seokseksi. Sekoitusvaihe on valmis, kun seoksen värisävy on yhtenäinen.

Liima tummenee voimakkaasti kuivuessaan. Mallin valmistus on suositeltavaa, kun halutaan tarkka värjäys.

Tämän jälkeen liima voidaan levittää tasaisesti sopivalla hammaslastalla (BERGER TOOL-HAMMASLASTA B3, B7, B11, B15).

Aseta parketti heti paikalleen ja paina hyvin kiinni.

Varmista, että puun alapinta kostuu kauttaaltaan.

Jätä liikuntasamat rakenteiden viereen.

### Kulutus

Hammastuksen, parkettityypin, värivalinnan ja alustan mukaan: 2–6 g à m<sup>2</sup>

### Alusta:

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi kuiva!), kiinteä, tasainen ja ehjä. Parkettitöitä koskevan DIN 18356 -standardin ja puupalatöitä koskevan DIN 18367 -standardin vaatimusten on täyttyvä.

BERGERBOND COLORADD D voidaan yhdistää BERGERBOND D1:n kanssa.

Versio 02/2023 - Sivü 1 / 1

Jos vaarana on lisääntyvä kosteus, on tarkistettava, että kosteuseristystä koskevia sovellettavia määräyksiä on noudatettu.

Jos kohteessa on lattialämmitys ja alusta on voimakkaasti imevä, kuten anhydriitti- tai magnesiitilattia, pohjustus BERGERBOND PRIMER P:llä on testattava. Pohjusteen riittävä kuivuminen on varmistettava.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 12 kuukautta.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastainen. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parkettivalmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.