

BERGERBOND M1P

Kuvaus

Premium SPU-parkettiliima, jonka pohjana ovat silaanipäätteiset polymeerit, pysyvä ISO 17178 -standardin mukaisesti. Se ei sisällä liuottimia, vettä, korkeassa lämpötilassa kiehuvia aineita eikä se aiheuta pehmentäviä vuorovaikutuksia Berger-Seidle-pinnoitejärjestelmien kanssa. BERGERBOND M1P on tarkoitettu mosaiikkiparketin, ohutsauvaparketin, lamparketin, sauvaparketin umpipuulautojen (d<22 mm P<2200 mm), umpilautojen (isokokoisten), kaksikerrosparketin, kolmikerrosparketin, puupalojen EW/WE, massiiviparketin (10 mm) ja useimpien eksoottisten puiden liimaamiseen. BERGERBOND M1P on liuotteeton ja vedetön, ja se soveltuu pyörällisten tuolien alle. BERGERBOND M1P:n avulla saavutetaan kutistumaton, nopea ja varma liimaus.

Sertifikaatit / hyväksynöt



Giscode: RS10
Ecode: EC1
AbZ-nro Z-155.10-415
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty
Breeam: täytetty

Tekniset tiedot

Sekoitussuhde: ei sovelleta
Työstö-/käsittelyaika: 30–40 minuuttia
Käveltävissä: 4–6 tunnin jälkeen
Jatkokäsittely: 24 tunnin jälkeen
Loppulujuus: 48 tunnin jälkeen
Tuuletusaika: ei ole
Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa kyllä

Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %).

Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

Erityisohjeita

Älä työstä BERGERBOND M1P:ää, jos lämpötila on alle +15°C tai suhteellinen ilmankosteus on yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman ja parketin lämpötilan tasaantua ennen työstöä.

BERGERBOND M1P:n liimajäämät on helppo poistaa.

Seerumin muodostuminen on tuotekohtainen ominaisuus, joka ei vaikuta tuotteen laatuun.

Käyttö

Tämän jälkeen BERGERBOND M1P voidaan levittää tasaisesti soveltuvalla hammaslastalla (BERGERTOOL-HAMMASLASTA B3, B7, B11, B15). Levitä kerrallaan enintään 1 m².

Aseta parketti heti paikalleen ja paina hyvin kiinni.

Varmista, että puun alapinta kostuu kauttaaltaan.

Jätä liikuntasaumat rakenteiden viereen.

Kulutus

Hammastuksen, parkettityypin ja alustan mukaan:
700–1100 g/m²

Alusta:

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi kuival), kiinteä, tasainen ja ehjä. Parkettitöitä koskevan DIN 18356 -standardin vaatimusten on täyttyttävä.

BERGERBOND M1P voidaan yhdistää BERGERBOND PRIMER P:n, BERGERBOND PRIMER D:n ja BERGERBOND PRIMER E:n kanssa. Anhydriittitasoiteilla suosittelemme BERGERBOND PRIMER P:tä ja BERGERBOND PRIMER E:tä.

Jos vaarana on lisääntyvä kosteus, on tarkistettava, että kosteuseristystä koskevia sovellettavia määräyksiä on noudatettu.

Pohjuste on testattava, jos kohteessa on lattialämmitys. Pohjusteen riittävä kuivuminen on varmistettava.

BERGERBOND M1P soveltuu ilman pohjustusta sekä ei-imeville että imeville alustoille (esim. sementti-, anhydriitti- ja itsetasoituvalle anhydriittitasoiteelle).

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 18 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevällä henkilöllä, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parkettialmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.