

BERGERBOND M1X

Kuvaus

Yksikomponenttinen liima, jonka pohjana ovat silaanipäätetyt polymeerit (SMP), elastinen. Se ei sisällä liuottimia, vettä, ftalaatteja eikä se aiheuta pehmentäviä vuorovaikutuksia Berger-Seidle-pinnoitejärjestelmien kanssa. Se on standardin DIN EN 14293 tai ISO 17178 mukainen ja sopii siten kaksi- ja kolmikerroksisten valmisparkettien jännitteettömään liimaukseen. Tuotteella voidaan liimata myös mosaiikkiparkettia ja ohutsauvaparkettia, jolloin suositellaan BERGERBOND MIP:n käyttöä. BERGERBOND M1X on liuotteeton ja vedetön, ja se soveltuu pyörällisten tuolien alle. BERGERBOND M1X:n avulla saavutetaan kutistumaton, nopea ja varma liimaus.

Sertifikaatit / hyväksynöt



Giscode: RS10
Emicode: EC1
AbZ-nro: Z-155.10-460
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty
Breeam: täytetty

Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	ei sovelleta
Työstö-/käsittelyaika:	25–35 minuuttia
Käveltävissä:	4–6 tunnin jälkeen
Jatkokäsittely:	12 tunnin jälkeen
Loppulujuus:	48 tunnin jälkeen
Tuuletusaika:	ei ole
Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa	kyllä

Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %).
Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

Erityisohjeita

Älä työstä BERGERBOND M1X:ää, jos lämpötila on alle +15 °C tai suhteellinen ilmankosteus on yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman ja parketin lämpötilan tasaantua ennen työstöä.

BERGERBOND M1X:n liimajäämät on helppo poistaa.

Seerumin muodostuminen on tuotekohtainen ominaisuus, joka ei vaikuta tuotteen laatuun.

Käyttö

Tämän jälkeen BERGERBOND M1X voidaan levittää tasaisesti soveltuvalle hammaslastalla (BERGERTOOL-HAMMASLASTA B3, B7, B11, B15). Levitä kerrallaan enintään 1 m².

Aseta parketti heti paikalleen ja paina hyvin kiinni.

Varmista, että puun alapinta kostuu kauttaaltaan.

Jätä liikuntasamat rakenteiden viereen.

Kulutus

Hammastuksen, parkettityypin ja alustan mukaan:
900–1 400 g/m²

Alusta:

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi kuiva), kiinteä, tasainen ja ehjä. Parkettitöitä koskevan DIN 18356 -standardin vaatimusten on täyttyävä.

BERGERBOND M1X voidaan yhdistää BERGERBOND PRIMER P:n BERGERBOND PRIMER D:n ja BERGERBOND PRIMER E:n kanssa. Anhydriittiasoitteilla suosittelemme BERGERBOND PRIMER P:tä ja BERGERBOND PRIMER E:tä.

Jos vaarana on lisääntyvä kosteus, on tarkistettava, että kosteuseristystä koskevia sovellettavia määryksiä on noudatettu.

Pohjuste on testattava, jos kohteessa on lattialämmitys. Pohjusteen riittävä kuivuminen on varmistettava.

BERGERBOND M1X soveltuu ilman pohjustusta sekä ei-imeville että imeville alustoille (esim. sementti-, anhydriitti- ja itsetasoitteutuneelle anhydriittiasoitteelle).

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 18 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määryksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parkettivalmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.