

## BERGERBOND P2S

### Kuvaus

BERGERBOND P2S on kaksikomponenttiliima, jonka pohjana ovat laadukkaat polyuretaaniraaka-aineet. Se on tarkoitettu mosaiikkiparketin, ohutsauvaparketin, sauvaparketin umpipuulautojen (d<22 mm P<2200 mm), umpilautojen (isokokoisten), massiiviparketin (10 mm) ja useimpien eksoottisten puiden liimaamiseen. Tuotteella voidaan liimata myös kaksikerroksista parkettia, kolmikerroksista parkettia ja RE-puupölkkyjä, jolloin suositellaan BERGERBOND M1P:n käyttöä. Lisäksi BERGERBOND P2S sopii erittäin hyvin vesiherkkien puulajien, kuten pyökkin, vaatheran ja saarnin liimaamiseen, koska se ei turpoa eikä muuta muotoaan. BERGERBOND P2S on liuotteeton ja vedetön, ja se soveltuu pyörällisten tuolien alle. Tuotteessa on erittäin pitkä avoin aika.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: RU1  
Emicode: EC1  
AbZ-nro: Z-155.20-49  
ATFA: täytetty  
NWFA: täytetty  
MFMA: täytetty  
Breem: täytetty

### Tekniset tiedot

Sekoitussuhde:	8:1 painosta riippuen
Työstö-/käsittelyaika:	50–60 minuuttia
Käveltävissä:	4–6 tunnin jälkeen
Jatkokäsittely:	12 tunnin jälkeen
Loppulujuus:	48 tunnin jälkeen
Tuuletusaika:	ei ole
Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa	kyllä

Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %).

Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

### Erityisohjeita

Älä työstä BERGERBOND P2S:ta, jos lämpötila on alle +15 °C tai suhteellinen ilmankosteus on yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman ja parketin lämpötilan tasaantua ennen työstöä.

### Käyttö

Sekoita komponentteja A ja B vähintään 3 minuuttia sopivalla sekoittimella tasaiseksi seokseksi. Sekoitusvaihe on valmis, kun seoksen värisävy on yhtenäinen.

Tämän jälkeen BERGERBOND P2S voidaan levittää tasaisesti soveltuvalle hammaslastalla (BERGERTOOL-HAMMASLASTA B3, B7, B11, B15). Levitä kerrallaan enintään 1 m<sup>2</sup>. Aseta parketti heti paikalleen ja paina hyvin kiinni. Samalla on varmistettava, että puun alapinta kostuu kauttaaltaan. Jätä liikuntasaumat rakenteiden viereen.

### Kulutus

Hammastuksen, parkettityypin ja alustan mukaan:  
800–1300 g/m<sup>2</sup>

Versio 10/2023 - Sivu 1 / 1

### Alusta:

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi kuiva!), kiinteä, tasainen ja ehjä. Parkettitöitä koskevan DIN 18356 -standardin ja puupalatöitä koskevan DIN 18367 -standardin vaatimusten on täyttyvä.

BERGERBOND P2S voidaan yhdistää BERGERBOND PRIMER P:n ja BERGERBOND PRIMER E:n tai BERGERBOND PRIMER D:n kanssa (esim. pölynsidontaa varten, kun sekoitussuhde veteen on 1:3).

Jos vaarana on lisääntyvä kosteus, on tarkistettava, että kosteuseristystä koskevia sovellettavia määräyksiä on noudatettu.

Jos kohteessa on lattialämmitys ja alusta on voimakkaasti imevä, kuten esim. anhydriitti- tai magnesiittilattia, pohjuste on testattava. Pohjusteen riittävä kuivuminen on varmistettava.

### Säilytys / kuljetus

Liima säilyy 12 kuukautta ja kovete 12 kuukautta pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa alkuperäispakkauksessa kuljetettuna ja säilytettynä.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määräämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parkettivalmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.