

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR

Kuvaus

Kaksikomponenttinen liima, jonka pohjana ovat laadukkaat polyuretaaniraaka-aineet. Soveltuu massiivi-, mosaiikki-, sauva- ja ohutsauva- ja valmisparketin pysyvään liimaukseen. Tuote tarjoaa erityisesti korjaustarkoituksiin erinomaisen ja nopean reaktioajan ja sopii siten erinomaisesti pienten pintojen jälkiliimauksen ohella käyttöön myös parkettien alkupäissä tai -liitoksissa töiden alussa. Lisäksi sitä voidaan käyttää ammattimaisen esikäsitellyn jälkeen erinomaisesti myös lattiatasoitteen rakojen täyttämiseen. Se soveltuu myös useimpien eksoottisten puulajien ja puupalojen RE liimaukseen. Koska tuote ei turpoe eikä muuta muotoaan, se soveltuu erittäin hyvin myös vesiherkistä puulajeista, kuten pyökistä, vaahterasta ja saarnista, valmistettujen parkettien liimaamiseen. BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR on liuotteeton ja vedetön, ja se soveltuu pyörällisten tuolien alle.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: RU1
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	8:1 painosta riippuen
Työstö-/käsitelyaika:	10–15 minuuttia
Jatkokäsittely:	3–4 tunnin jälkeen
Loppulujuus:	48 tunnin jälkeen
Tuuletusaika:	ei ole
Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa	kyllä

Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %).

Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

Erityisohjeita

Älä työstä BERGERBOND P2 RAPIDREPAIRIA, jos lämpötila on alle +15 °C tai suhteellinen ilmankosteus yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman ja parketin lämpötilan tasaantua ennen työstöä.

Käyttö

Sekoita komponentit A ja B sopivalla sekoittimella tasaiseksi. Sekoitusvaihe on valmis, kun seoksen värisävy on yhtenäinen.

Tämän jälkeen BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR voidaan levittää tasaisesti soveltuvalla hammaslastalla (BERGERTOOL-HAMMASLASTA B3, B7, B11, B15).

Aseta parketti heti paikalleen ja paina hyvin kiinni. Varmista, että puun alapinta kostuu kauttaaltaan. Jätä liikuntasaumat rakenteiden viereen.

Kulutus

Hammastuksen, parkettityypin ja alustan mukaan:
800–1 300 g/m²

Alusta:

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi kuiva!), kiinteä, tasainen ja ehjä. Parkettitöitä koskevan DIN 18356 -standardin ja puupalatöitä koskevan DIN 18367 -standardin vaatimusten on täyttyävä.

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR voidaan yhdistää BERGERBOND PRIMER P:n ja BERGERBOND PRIMER E:n kanssa.

Jos vaarana on lisääntyvä kosteus, on tarkistettava, että kosteuseristystä koskevia sovellettavia määräyksiä on noudatettu.

Jos kohteessa on lattialämmitys ja alusta on voimakkaasti imevä, kuten esim. anhydriitti- tai magnesiittilattia, pohjustus BERGERBOND PRIMER P:llä tai BERGERBOND PRIMER E:llä on testattava. Pohjusteen riittävä kuivuminen on varmistettava.

Säilytys / kuljetus

Liima säilyy 12 kuukautta ja kovete 12 kuukautta pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa alkuperäispakkauksessa kuljetettuna ja säilytettynä.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystytyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parkettivalmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.