

## BERGERBOND PRIMER E

### Kuvaus

Kaksikomponenttinen pohjuste, jonka pohjana ovat laadukkaat epoksidihartsiraaka-aineet, liuotteeton, saippuoitumisen kestävä ja kutistumaton. BERGERBOND PRIMER E toimii kosteussulkuna. Suositellaan erityisesti BERGERBOND P2S:n ja BERGERBOND M1P/M1/M1X:n pohjustukseen. Soveltuu sekä imeville että ei-imeville alustoille. Materiaalia voidaan käyttää myös lastalla levitettävänä silotteena, onttöjen kohtien täyttämiseen ja epoksi-kvartsihiekkalaastina. BERGERBOND PRIMER E sopii myös R11-pintojen valmistukseen.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	RE30
liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R11 (DGVU 108-003) kun käytetään kvartsihiekkaa, jonka raekoko on 0,3–0,8 mm)
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

### Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	10:6 painosta riippuen
Työstö-/käsittelyaika:	20–30 minuuttia
Voidaan työstää:	4–8 tunnin jälkeen
Tuuletusaika:	ei ole
Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa:	kyllä

Jos jäännöskosteus (kapillaarisesti nouseva) aiheuttaa ongelmia BERGERBOND PRIMER E:tä voidaan käyttää kosteussulkuna, kun CM-mittauksen arvo on enintään 6 %.

Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suht. ilmankosteus 50 %).

Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

### Erityisohjeita

Älä työstä BERGERBOND PRIMER E:tä, jos lämpötila on alle +15 °C tai suhteellinen ilmankosteus yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman ja parketin lämpötilan tasaantua ennen työstöä. Kun sekoitetaan suurempia määriä, reaktiokinetiikasta johtuvista teknisistä syistä syntyy lämpöä.

### Käyttö

Sekoita komponenttia B komponenttiin A vähintään 3 minuuttia sopivalla sekoittimella, kunnes seos on tasainen.

Levitä pohjuste tasaisesti telalla (BERGERTOOL-VAAHATOMUOVITELALLA) tai siveltimellä.

Jos BERGERBOND PRIMER E:tä käytetään kosteussulkuna, ainetta levitetään kaksi kerrosta. Levitä yksittäiset kerrokset ristikkäin. Kunkin kerroksen täytyy kuivua ja kerroksen päälle täytyy muodostua umpinainen kalvo ennen kuin työstämistä jatketaan.

Viimeinen kerros on hiekoitettava kosteana, jolloin saavutetaan ihanteellinen sidos seuraavaksi levitettävän tasoitteen tai liiman kanssa. Kun Primeria käytetään PUR-tai silaaniliimojen kanssa, hiekoitusta ei tarvita kuivumisajan ollessa 48 tuntia. Kun kuivumisajat ovat pidempiä tai käytetään silotetta, hiekoitus on tarpeen kosteassa tilassa.

### Kulutus

Pohjustusaine: n. 300 g/m<sup>2</sup> alustan imukäyttötymisestä riippuen  
Kosteussulku: n. 300 g/m<sup>2</sup> (1. kerros) + 150 g/m<sup>2</sup> (2. kerros), kvartsihiekkaa (raekoko 0,3–0,8 mm), sekoitetaan märkään toiseen epoksikerrokseen

Kulutus n. 3–4 kg kvartsihiekkaa, ylijäämä poistetaan seuraavana päivänä.  
Lastalla levitettävä silote: n. 700 g/m<sup>2</sup> sekoitussuhteessa 1:1 / 1:2

kvartsihiekan kanssa (raekoko 0,1–0,8 mm),  
Epoksilaasti: n. 3 kg/m<sup>2</sup> sekoitussuhteessa 1:1 / 1:7 kvartsihiekan kanssa

(raekoko 0,1–3,5 mm),  
R11-pinnat: n. 300 g/m<sup>2</sup> (1. kerros) + 110 g/m<sup>2</sup> (2. kerros). Toiseen kerrokseen epoksiseos sekoitetaan kvartsihiekan kanssa (raekoko 0,4–0,8 mm) sekoitussuhteessa 2:1 ja sekoitetaan joukkoon tasaisesti. Epoksi-kvartsihiekkaseos levitetään lyhytkarvaisella veluuritelalla 5 mm ja levitetään tasaisesti ristiin. Sileillä, ei imukykyisillä alustoilla ensimmäinen kerros voi valinnaisesti jäädä pois.

### Alusta:

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva, kiinteä ja tasainen. Parkettitöitä koskevan DIN 18356 -standardin vaatimusten on täytyttävä.

Jos kosteus on jatkuvasti nousevaa tai lisääntyvää, BERGERBOND PRIMER E ei sovellu käyttöön. Kosteusherkillä alustoille, kuten kipsialustoille, kalsiumsulfaattitasoiteille tai vastaaville alustoille ei saa levittää kosteussulkua.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 12 kuukautta valmistuksen jälkeen. Suojattava pakkaselta!

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen

## BERGERBOND PRIMER E

määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö sekä tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käyttäjän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parkettivalmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.