

CLASSIC 100PROOIL

Kuvaus

CLASSIC 100PROOIL on ympäristöystävällinen öljy-/vahapohjainen syväimpregnointiaine parkettilattioille. Sadan prosentin kiintoainepitoisuudella CLASSIC 100PROOIL takaa huippusaavutukset. Tuote pohjautuu puhdistettuihin kasviöljyihin ja -vahoihin. CLASSIC 100PROOILIA voidaan käyttää loppukäsittelynä yhdessä CLASSIC BASEOILin tai CLASSIC BASEOIL COLORIN kanssa. CLASSIC 100PROOILIA voidaan myös käyttää pelkästään öljy-/vahaimpregnointiaineena.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	Ö10+
AbZ-nro:	Z-157.10-48
Leikkikaluturvallisuus DIN 71-3:	
Hien ja syljen kestävyys:	DIN 53160:
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11
Paloluokka:	Cfl-s1 standardin DIN EN 14342 mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja öljyä on käytetty enintään 60 g/m ² .
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Kiiltoasteet

Valmiin pinnan kiiltoaste riippuu hionnasta, työtavasta ja lisäkerroksista. Kiillotuksella saadaan aikaan silkkimatta ulkonäkö. Kiiltoaste voi nousta lisäkerroksilla ja hoitotoimilla.

Erityisohjeita

Kostuta kostuneet liinat, tynnyt ja muut työvälineet sekä öljy/vaha yhdessä hiomapölyn tai vastaavan kanssa vedellä tai säilytä niitä suljetussa säiliössä ja hävitä ne paloturvallisesti – itsesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä. Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17!

Tarvittaessa ohennettavissa BRILLIANCE CLEANER L91 KH -ohenteella.

Työstöolosuhteiden on oltava standardin DIN18356 määräysten mukaisia.

Tarvittaessa CLASSIC 100PROOIL voidaan sekoittaa CLASSIC BASEOIL COLORIN kanssa.

Öljyjen/vahojen oksidatiivisessa kuivumisessa esiintyy aineelle ominaista hajua, joka heikkenee huomattavasti joidenkin päivien kuluttua.

Öljyt/vahat eivät voi kosketuksissa silaaniliimojen kanssa kuivua luotettavasti (Tekniset erikoistiedot nro 21).

Käyttö

Perushionnassa täytyy olla tasainen hiomakuvio ilman hiontavirheitä. Tarvittaessa saumaus tuotteilla AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER tai PAFUKISUPER.

CLASSIC 100PROOIL levitetään lastalla tavallisesti yhtenä kerroksena kyllästämiseen asti. Lisäkerros saattaa olla tarpeen poikkeustapauksissa, esimerkiksi puun voimakkaassa imukäyttäytymisessä. Levityksen jälkeen poistetaan ylijäämä ja suoritetaan kiillotus lautashiomakoneella. Kerroksien muodostumista on vältettävä joka tapauksessa, eli ylijäämä on poistettava kokonaan. Kiillota saumojen mahdollisesti hikoillessa uudelleen noin 1 tunnin jälkeen. Kuivumisen jälkeen tarvitaan etenkin voimakkaasti imevissä puissa toinen levitys. Sen yhteydessä on odotettavissa öljyn huomattavasti pienempi imeytyminen lattiaan.

Lisäämällä CLASSIC PLUS -reaktiivista lisäainetta suhteessa 10:1 voidaan vähentää kuivumisen estäjiä sekä parantaa kovettumista, kestävyyttä ja pienentää yhteenliimaantuvuutta. Sekoita vain sellainen määrä, jonka voi työstää 2 tunnin sisällä.

Työvälineet puhdistetaan BRILLIANCE CLEANER L9 KH -ohenteella.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 % ja ilmapirta: varovainen kävely mahdollista noin 10–12 tunnin jälkeen, käsittely 24 tunnin jälkeen. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun puussa on kuivumista estäviä aineita, ilmanvaihto on huonoa, maaperän lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Älä kuormita 8–14 päivään mekaanisesti tai vedellä, älä laita päälle mattoja äläkä hoida.

Kulutus

Hionnasta, puulajista ja asennuksesta riippuen: Tavallisesti 30–50 g/m² tammen, jossa on suljetut saumat, ensikäsitelyssä, seuraavissa levytyksissä huomattavasti vähemmän. Voimakkaasti alikuivatut, voimakkaasti imevät puut, joissa on paljon rakoja (esimerkiksi HKL) sekä poikkileikkaukset ovat käyttötapauksia, joissa kulutus voi olla huomattavasti suurempaa.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta. Sulje avatut säiliöt taas ilmatiiviisti, materiaali kovettuu ilman vaikutuksesta. Poista päälle muodostunut kuori tarvittaessa ennen käyttöä.

Käyttörajoitus

Lattioita, joissa on avoimet, leveät raot, ei tule käsitellä CLASSIC 100PROOILILLA, koska rakoihin levitetään liikaa materiaalia.

Puhdistus / hoito

CLASSIC 100PROOILILLA pintakäsitteltyjen parkettilattioiden hoidon voi suorittaa hoito-ohjeen mukaisesti.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten

CLASSIC 100PROOIL

mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.