

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Kuvaus

CLASSIC BASEOIL on high solid -öljyjärjestelmä. Tässä paljon kiintoainetta sisältävässä ja ympäristöystävällisessä parketin impregnointiöljyssä on hyvä luonnollisiin öljyihin pohjautuva syvävaikutus. Värittömän vaihtoehdon lisäksi lakkapetsivalikoimassa on myös pigmentoidut vaihtoehdot CLASSIC BASEOIL Color lattian värimuotoilua varten.

CLASSIC BASE OIL sekoitettuna CLASSIC PLUS -REAKTIIVISEN LISÄAINEEN KANSSA suhteessa 10:1 voidaan lakata seuraavilla tuotteilla AQUASEAL® 2KPU, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD sekä SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA ja CLASSIC HARDOIL. Jos puun avohuokoinen luonne halutaan säilyttää, jälkikäsitteilyn voi tehdä toisella kerroksella tai vaihtoehtoisesti tuotteilla CLASSIC 100PROOIL sekä BRILLIANCE SUPERWAX. HoitoBRILLIANCE OILCARELLA on myös mahdollista.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	Ö10+ (CLASSIC BASEOIL)
Giscode:	Ö40+ (CLASSIC BASEOIL COLOR)
Giscode:	Ö60+ vaihtoehdoissa KG40874, KG40886, KG40460, KG40819
AbZ-nro	Z-157.10-48
Leikkikaluturvallisuus:	DIN 71-3 (Classic BaseOil + Classic BaseOil Color)
Hien ja syljen kestävyys:	DIN 53160 (Classic BaseOil)
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11
Paloluokka:	Cfl-s1 standardin DIN EN 14342 mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja öljyä on käytetty enintään 60 g/m ² .
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
BvB:	täytetty (väritön)
Elintarviketodistus:	EG 1935/2004

Kiiltoasteet

Valmiin pinnan kiiltoaste riippuu hionnasta, työtavasta ja lisäkerroksista. Kiillotuksella saadaan aikaan silkkimatta ulkonäkö. Kiiltoaste voi nousta lisäkerroksilla ja hoitotoimilla.

Erityisohjeita

- Kostuta kostuneet liinat, tynnyt ja muut työvälineet sekä öljy/vaha yhdessä hiomapölyn tai vastaavan kanssa vedellä tai säilytä niitä suljettavassa ämpäriässä ja hävitä ne paloturvallisesti – itsesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä. Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17!
- Varmista sama erä värikköistä öljyjä ja useita pakkauksia käytettäessä.
- Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Työstöolosuhteiden on oltava standardin DIN 18356 "Parkettijöt" määräysten mukaisia.

- Kaikki värisävyt voidaan sekoittaa keskenään ja näin luoda yksilöllisiä värisävyjä.
- Mekaanista ja kemiallista kestävyyttä voidaan parantaa ja kuivumisen estäjiä vähentää eksoottisissa puulajeissa sekoittamalla Classic BaseOiliin Classic Plusia suhteessa 10:1.
- Käytä valkoisen ja harmaan sävyjen mukana CLASSIC PLUSIA. Pigmentti yhdistyy näin paremmin pintaan.
- Eksoottisissa puulajeissa voidaan tavallisesti käyttää öljy-vesilakkaa. Monien eksoottisten puulajien vuoksi suosittelemme testipintoja. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä käyttötekniiseen osastoomme.

Käyttö

- Perushionnassa täytyy olla tasainen hiomakuviot ilman hiontavirheitä. Saumaukseen suositellaan tarvittaessa seuraavia tuotteita: AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER tai SOLVSEAL PAFUKI SUPER.
- Puupinnan kosteuttaminen ennen öljyämistä mahdollistaa syvemmän impregnoinnin ja tasaisemman pinnan. Anna kuivua, kunnes optisesti kuiva. Se on määrätty varsinkin värjäyksille ja öljy-vesilakkayhdistelmille.
- CLASSIC BASEOILIA levitetään tavallisesti yhdessä kerroksessa kylläisyyteen asti. Tarpeesta ja puulajista riippuen toinen kerros on mahdollinen ja suositeltu. Suosittelemme BERGER TOOL UNIVERSAL -LASTAA tai BERGER TOOL APPLICATOR ELASTICPLUSIA nopeaan ja ergonomiseen työskentelyyn. Erittäin imukykyiseen puuhun tai lattioihin, joissa on saumat tai viisteet, sopii BERGER TOOL -MIKROKUITUTELA. Levittämisen ja noin 30-minuuttisen vaikutusajan jälkeen suoritetaan ylijäämän poisto ja kiillotus lautashiomakoneella (ensin värikköinen laikka, sitten valkoinen laikka). Kerroksen muodostumista on välttävä joka tapauksessa, eli ylijäämä on poistettava kokonaan (käytä tarvittaessa BERGER TOOL-KIILLOTUSLIINAA kaikkien öljyjäännösten poistamiseen). Kiillota saumojen mahdollisesti hikoillessa uudelleen noin 1 tunnin jälkeen. Kuivumisen jälkeen voidaan levittää uudelleen. Sen yhteydessä on odotettavissa öljyn huomattavasti pienempi imeytyminen lattiaan.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 % ja ilmavirta: varovainen kävely mahdollista n. 12 tunnin jälkeen, käsittely vesilakoilla 24 tunnin jälkeen. Öljyn oksidatiivista kuivumisprosessia varten on taattava tuoteluokalle ominainen 18 °C:n vähimmäislämpötila. Kuivuminen voi pitkittyä huomattavasti puissa, joissa on kuivumisen estäjiä, huonossa ilmanvaihdossa, lattian matalassa lämpötilassa, muunlaisessa ilmankosteudessa, paksummassa kerroksessa tai erittäin pigmentoiduissa värisävyissä, kuten wenge, harmaanruskea, musta, tiikki tai punaveripihkapuu. Näiden kohdalla kuivumiseen tarvitaan vähintään 72 tuntia, ekstramustan kohdalla 5–7 päivää. Se on otettava huomioon etenkin myöhemmässä lakkauksessa, jota ennen on suoritettava kuivumistarkastus (esimerkiksi valkoisella liinalla). Älä kuormita 8–14 päivään mekaanisesti tai vedellä äläkä laita päälle mattoja, kynnysmattoja tai polyykarbonaattimattoja.

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Kulutus

Hionnasta, puulajista ja asentamisesta riippuen tavallisesti 20–50 g/m², tammen, jossa on suljetut saumat, ensikäsitellyssä, seuraavissa levityksissä huomattavasti vähemmän.

Voimakkaasti alikuivatut, voimakkaasti imevät puut, joissa on paljon rakoja (esimerkiksi HKL) sekä poikkileikkaukset ovat käyttötappauksia, joissa kulutus voi olla huomattavasti suurempaa.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta. Suljetut avatut säiliöt ilmatiiviisti, materiaali kovettuu ilman vaikutuksesta. Poista päälle muodostunut kuori tarvittaessa ennen käyttöä.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Classic BaseOilin ja Classic BaseOil Colorin yleisiä käyttöohjeita
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

Ota huomioon, että öljyimpregnointi yhdessä vesilakkapinnoituksen kanssa on teknisesti vaativa pinnoite. Järjestelmä toimii vain, kun öljy on riittävän kuiva. Sen vuoksi on varmistettava, että kaikki ilmastolliset ympäristöolosuhteet täyttyvät. Erityisesti muutokset lämpötilassa, ilmanvaihdoissa (ilmavirrassa), hapen saannissa ja ilmankosteudessa pidentävät huomattavasti sellaisen öljyimpregnoinnin kuivumista, joka sisältää CLASSIC BASEOILIA. Äärimmäisissä tapauksissa ne voivat aiheuttaa vesilakkakerroksen irtaamisen. Se on huomioitava erityisesti suunnittelussa ja toteutuksessa.

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio

Versio 04/2024 - Sivut 2 / 2

osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.