

CLASSIC BIOLAUGE

Kuvaus

CLASSIC BIOLAUGE käytetään puun lipeäkäsittelyyn ennen öljyämistä CLASSIC BASEOILILLA tai ennen perinteistä havupuun saippuakäsittelyä CLASSIC BIOSOAPILLA. CLASSIC BIOLAUGE reagoi puun luonnollisten biologisten osuuskien kanssa. Lipeäkäsittelyn jälkeen puut ottavat CLASSIC BASEOILIN hyvin vastaan, CLASSIC BASEOIL COLORILLA voidaan toteuttaa erityisen voimakkaita värejä.

Tammessa saadaan aikaan tummuminen ja öljyämisen jälkeen antiikkimainen vaikutelma. Havupuihin saadaan tummuminen, joka vastaa valon aiheuttamaa vanhenemista ja siten ennenaikaistaa sen ja minimoi kellastumisen.

Sertifikaatit / hyväksynnät



ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Kiiltoasteet

Esikäsittelynä CLASSIC BIOLAUGELLA ei ole vaikutusta kiiltoon.

Erityisohjeita

- CLASSIC BIOLAUGE on sen suuren pH-arvon vuoksi syövyttävä. Ihon ja silmien suojaaminen on otettava huomioon. Likaantuneet pinnat on puhdistettava heti vedellä.
- Lattian soveltuvuus on arvioitava ammattimaisesti.
- Lipeäkäsittely ei sovi erityisen vesi- ja turpoamisherkillle pinnoille (esimerkiksi monikerroksinen parketti remonttihionnassa, vanhat/alikuivatut parketti, hauraat liimasaumamat jne.). Vesi voi aiheuttaa huomattavaa turpoamista ja siihen liittyviä ongelmia varsinkin avointen saumojen kohdalla.
- CLASSIC BIOLAUGELLA voidaan poistaa öljynkuivumisen estäjät trooppisista puulajeista. Tässä tapauksessa lipeäkäsittelyn jälkeen pestään perusteellisesti puuta vedellä, minkä jälkeen puu hapatetaan etikkaanssille/vedellä suhteessa 1:3. Öljyminen on mahdollista kuivumisen jälkeen.
- Jokainen puulaji reagoi lipeäkäsittelyyn omalla tavallaan. Kokeile vaikutus puuhun ensin.
- Lipeän vaikutuksesta puun ainesosat voidaan irrottaa helpommin vedellä. Se voi vesilakoilla lakatessa johtaa mobilisointiin, täplien muodostumiseen ja päällekkäisyysmerkkeihin.
- Lipeä syövyttää metalleja (kiskoja, ruuveja, nauvoja, likoja), mikä voi aiheuttaa puun huomattavaa värjäytymistä.
- Työvälineet puhdistetaan vedellä.
- Lipeäkäsittely voidaan tehdä uudestaan kuivumisen jälkeen intensiivisempää vaikutusta varten.

Käyttö

Varmista, että raakapuun pinta on puhdas ja tasaiseksi hiottu. Saumakit ja impregnointia estävät vanhat pintakäsittelyt on hiottu pois kokonaan.

CLASSIC BIOLAUGE levitetään käsiteltävälle puupinnalle lipeää kestäväällä Berger-Seidle Universal -telalla tai nailonsiveltimellä tasaisesti syiden suuntaan.

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

Kuivuminen

Lipeä reagoi puun ja sen ainesosiin kuivumisen aikana. Sen vuoksi pintaa saa käsitellä uudelleen aikaisintaan 24 tunnin jälkeen 23 °C:ssa / 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa. Matalammissa lämpötiloissa ja suuremmassa ilmankosteudessa kuivuminen kestää kauemmin.

Kulutus

N. 100–120 ml/m² (8–10 m²/l) käyttömäärästä riippuen.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta. Sulje avattu säiliö taas ilmatiiviisti.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.