

## CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

### Tuotekuvaus

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR on nopeasti kuivuva, laadukkaisiin öljymodifioituihin hartseihin perustuva petsi, jonka valmistuksessa uusiutuvien raaka-aineiden osuus on suuri.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR täyttää uusimman liuotinaiteita sisältävien petsien hartsiteknologian vaatimukset. Tuote ei sisällä kobolttipitoisia kuivausaineita eikä aromaatteja sisältäviä liuottimia. Sen nopeiden kuivumisominaisuuksien ansiosta päällelakkaukset voidaan tehdä nopeasti. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR on helppo levittää ja vaivaton käsitellä. Tehokkaasti imeytyvä petsi on teknisesti ottaen primeri, joka vähentää saumojen reunatartuntaa ja soveltuu erinomaisesti pohjusteeksi kaikille AquaSeal® vesiohenteisille lakoille.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR tuotteen päällä voidaan käyttää seuraavia tuotteita AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD, AQUASEAL® ECOSILVER, AQUASEAL® SMARTHOME. SOLVSEAL LT EXPORT ja CLASSIC HARDOIL ovat mahdollisia, kun petsi on kuivunut 16 tunnin ajan.

Ainutlaatuisessa värivalikoimassa on 32 väriä, sisältäen myös uusimmat väritrendit. Kaikki värisävyt voidaan sekoittaa keskenään eri suhteissa ja eri määrillä, minkä ansiosta värivalikoiman mahdollisuudet ovat loputtomia.

### Sertifikaatit/Hyväksynnät



AFTA: vaatimusten mukainen  
NWFA: vaatimusten mukainen  
MFMA: vaatimusten mukainen

### Eritelmät/Sertifikaatit

Ainesosat: öljymodifioidut hartsit Materiaalin Käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) mukaisesti  
Kirkkaus: määräytyy värin mukaan  
Tuoksu: kevyt liuotinaite  
Konsistenssi: kevyesti viskoosinen neste  
Tekstuuri: pehmeä  
Tiheys: 0,85–0,89 g/cm<sup>3</sup>, määräytyy värin mukaan  
VOC: 550–580 g/L  
Pakkaus: 1 l ja 5 l  
Kiilto: ei sovelleta  
Materiaalimenekki: noin 40-50 ml/m<sup>2</sup>, puun imevyyden ja esikäsitteilyn mukaan  
Säilyvyys: kaksi vuotta avaamattomassa astiassa, älä anna jäätyä  
Tasoittuvuus: ei sovelleta  
Vaahdonesto: ei sovelleta  
Kuivumisaika: 2–16 tuntia, määräytyy värin mukaan Nopeutettu päällelakattavuus AquaChoise ExoBloc Turboa käytettäessä 2–3 h kaikilla väreillä  
Kovettumisaika: ei sovelleta  
Kemikaalien kestävyys: ei sovelleta  
Varastointiaika: 24 kuukautta avaamattomana

Versio 05/2023 - sivu 1/2

Leimahduslämpötila: 100 °F - 38 °C  
Kuivuminen: 2–3 tuntia\*

Värit: Natural, Azobe, White Oak, Golden Oak, Nutmeg, Oak, Latte Macchiato, Country White, Natural White, Silver Grey, Rustic Beige, Nature Grey, Grey, Black, Ebony, Pernambuco, Sedona Red, Antique Brown, Medium Brown, Oak Old, Wenge, Jacobean, Early American, Walnut, Espresso Brown, Coffee Brown, Dark Walnut, Special Walnut, Laguna, Pine, Red Orange, Dove Blue, Bark, Provincial, TrueBlack, UltraWhite, Deep SedonaRed.

Lisätietoa löytyy materiaalin käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Kuivuminen

Lämpötiloissa 20–27 °C / 35–75 % ilmankosteudella sekä riittävällä ilmanvaihdolla Classic ExpressStainilla käsitellyt pinnat voidaan päällelakata seuraavien suositusten mukaisesti:

2–3 h	5–6 h	15–16 h
Colorless	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
White Oak	Silver Grey	Oak Old
Golden Oak	Classic Grey	Wenge
Nutmeg	Ebony	Sedona Red
Oak	RusticBeige	Jacobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Pine	Walnut
	Red Orange	Espresso Brown
	Black	Coffee Brown
	Laguna	Dark Walnut
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	TrueBlack
	Grey	UltraWhite
	Bark	Deep SedonaRed
	Provincial	

AQUASEAL EXOBLOC TURBO tuotteella päällelakkausta voi nopeuttaa 2–3 tunnilla kaikkia värisävyjä käytettäessä. Lue tarkoitusta varten AQUASEAL EXOBLOC TURBO tuotteen tekniset tiedot.

Kuivuminen voi huomattavasti hidastua, jos puussa on kuivumista ehkäiseviä aineita, ilmanvaihto on heikko, lattian lämpötila on alhainen, ilmankosteus on epädullinen ja kerrospaksuus on suurempi. Tee ennen päällelakkausta koe käsin liinalla, jotta voit varmistaa, että pigmentit eivät kulkeudu (esim. valkoisella liinalla).

## CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

### Huomio

- Jos käytät useita astioita, tarkasta aina ensin jokaisen yksittäisen astian erätunniste, ja sekoita sen jälkeen kaikkien astioiden sisältö yhdessä värin tasaisuuden varmistamiseksi!
- On suositeltavaa ravistaa ja sekoittaa ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana.
- Petsiä ja vesiohenteisia pinnoitteita voi tavallisesti käyttää myös eksoottisille puulajeille. Koska eksoottisia puulajeja on paljon, suosittelemme testialueen tekemistä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä käyttötieteologian osastoomme.
- Jos käytät Classic Express Stain ja Classic Base Oil tuotteita yhdessä, ota yhteyttä käyttöinsinööreihimme.

### Käyttöohjeet

- Petsattava pinta on hiottava ja valmisteltava yleisesti hyväksytyjen teollisuusstandardien mukaisesti. Vältä hiontavirheitä ja varmista, että kaikki vanhat pinnoitteet ja käsittelyaineet poistetaan täydellisesti. Tarvittaessa
- Käytetään tuotteita AQUASEAL® POWERFILLER, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR tai SOLVSEAL® PAFUKISUPER saumojen täyttämiseen ennen loppuhiontaa. Loppuhionnan jälkeen imuroi ja puhdista liinalla lattia huolellisesti kaiken pölyn poistamiseksi.
- Puupinnan kostuttaminen vedellä ennen petsausta parantaa puuhun imeytymistä sekä pinnan tasaista ulkonäköä. Tarkasta vedellä suoritettua esikäsittelyä jälkeen pinnan kuivuus kosteusmittarilla. Aloita petsaus vasta sitten, kun mittausarvot vastaavat arvoja ennen esikäsittelyä.
- Pinnan hiomisen ja valmistelun jälkeen Classic ExpressStain levitetään harjalla, sienilastalla, pehmeillä liinoilla tai lattialaikalalla, jota käytetään lattiakoneella.
- Anna imeytyä 2–3 minuutin ajan
- Poista ylimäärä käsin pyyhkimällä tai hankaamalla imevällä, ei-hiovalla materiaalilla.
- Suositellun kuivumisajan kuluttua (katso ohjeet kohdasta Kuivuminen) CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR pinnoitetaan suositellulla, korkealaatuisella AquaSeal®- tai SolvSeal®-tuotteella 48 tunnin kuluttua petsin levittämisestä.
- Työvälineet voi puhdistaa Brillance Cleaner L91 puhdistusaineella

### Huolto ja hoito

Kun Classic ExpressStain on pinnoitettu, noudata kyseisen lakan huolto- ja hoito-ohjeita.

### Turvallisuustoimenpiteet

Kyllästetyt liinat, laikat ja muut työstömaterialit kuten myös öljy/vaha ja hiomapöly tms. pitää kostuttaa vedellä tai kerätä metallisäiliöön turvallista hävittämistä varten (itsesyttymisvaara). Tuote sinänsä ei ole itsesyttävä. Tutustu Tekniseen erikoistiedotteeseemme nro 17!

Pidä loitolla kuumuudesta, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Älä tupakoi. Käytä suojavaatteita ja silmä-/kasvosuojaimia. Tulipalon sattuessa: Käytä sammutusjauhetta tai sammutushiekkää. Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila ei ylitä 100 °F (38 °C) lämpötilaa. Toimita sisältöt/astiat hävitettäväksi teolliseen jätteenpolttolaitokseen.

Älä käytä ruiskutukseen tai sumutukseen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jäljelle jääneitä määriä ei saa kaataa viemäriverkkoon, vaan ne on hävitettävä paikallisten, valtiollisten tai liittovaltion asetusten mukaisesti.

### Valmistajan suositukset

Nämä tekniset tiedot pohjautuvat laaja-alaiseen tutkimukseen ja kokemukseen ja niiden tarkoituksena on tukea sinua. Myös rajoittavia tietoja ja turvallisuustoimenpiteitä on käsitelty virheiden aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Tekniset tiedot eivät sisällä kaikkia käyttötarkoituksia tai tapahtumia, jotka voivat esiintyä eri puulajien, asennusten, tekniikoiden tai pintakäsittelyjen yhteydessä. Sen vuoksi sinulle jää vastuu epäselvissä tapauksissa ottaa yhteyttä valmistajaan, suorittaa omia testejä paikan päällä ja suhtautua työprosessiin kriittisen huolellisesti. Näiden teknisten tietojen sisältö ei ole laillisesti sitova eikä muodosta mitään sopimuksellista oikeussuhdetta. Valmistaja ja myyjä eivät vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai haitoista, jotka syntyvät tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käsittelyä. Tämä käyttöohje on tarkoitettu parkettiasennuksen koulutetulle ammattilaiselle, joka käyttää tätä Berger-Seidle-tuotetta. Työt on suoritettava ammattialan sääntöjen, tekniikan nykytason sekä sen siinä maassa sovellettavien standardien ja asetusten mukaisesti, jossa tuotetta käytetään (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Määritykset standardeissa DIN 18356 "Parketti- ja puulaattalattiat" ja DIN 18365 "Lattiapinnoitustyöt", sekä TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-liiton Parketti & Lattiatekniikka tekniset erittelyt ja tekniset tiedotteet on otettava huomioon. Asiakkaalle on välitettävä tuotteen puhdistus- ja hoitotiedot. Kaikkinaisen käyttö, joka ei ole Berger-Seidlen määrittämän käytön sovellusalan mukainen, on väärinkäyttöä. Väärinkäytöstä ja tämän käyttöohjeen sisältämien ohjeiden noudattamatta jättämisestä vastaa ensisijaisesti käyttäjä, minkä johdosta valmistajan vastuu ja takuu on poissuljettu. Ennen tuotteen käyttöä on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti yleiset käyttöehdot.

### Viitteet

Tietosivujemme seuraavat jaksot ovat näiden teknisten tietojen erottamaton osa:

- Yleistiedot parketin pinnoitustuotteiden käyttötavoista
- Pinnoitetun/öljytyyn lattian puhdistus ja hoito
- Etiketit ja turvallisuustiedot (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisten tietojen sisältö poikkeaa muista painetuista materiaaleista, esim. etiketeistä, teknisten tietojen nykyinen versio kotisivullamme katsotaan aina päteväksi. Painettu materiaali mukautetaan aina jälkipainosten yhteydessä.