

CLASSIC HARDOIL

Kuvaus

CLASSIC HARDOIL on nopeasti kuivuva, kerroksen muodostava, luonnollinen, modifioitu kovavahaöljy parketin ja muiden puulattioiden impregnointiin saaden aikaan tasaisen matan ulkoasun. CLASSIC HARDOILIN heikomman sivuliimausvaikutuksen vuoksi sitä suositellaan käytettäväksi puupölykyissä, laudoissa ja lattialämmityksen päällä. CLASSIC HARDOIL täyttää DIN 51130 -standardin liukastumisturvallisuudelle asettamat vaatimukset. Sillä on tarkastustodistukset luokille R9, R10 ja R11.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	Ö60
AbZ-nro:	Z-157.10-149
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11
BvB:	lueteltu
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Erityisohjeita

Säilytä kostuneet liinat, tynnyt ja muut työvälineet suljetuissa säiliöissä. Öljy/vaha yhdessä hiomapölyn kanssa, kostuta kangasliinat tms. vedellä tai säilytä suljettavassa ämpäriässä tai hävitä paloturvallisesti – muuten itsesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä! Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17!

CLASSIC HARDOILIA voidaan vaihtoehtoisesti käyttää CLASSIC PLUS -reaktiivisen lisäaineen kanssa kaksikomponenttijärjestelmänä.

Mikäli CLASSIC HARDOILIA työstetään niin, että se muodostaa kerroksia, hoitoon voidaan käyttää ainoastaan BRILLIANCE EVERCLEARIA.

Lakkaamisen jälkeen voi aluksi esiintyä aineelle ominaista hajua. Tuuleta hyvin.

Käyttö

Vaihtoehto 1

CLASSIC HARDOIL levitetään kahdessa ohuessa kerroksessa BERGERTOOL -VAAHTOMUOVITELALLA tai MIKROKUITUTELALLA tai BERGERTOOL -HARJALLA. Välihionta kerrosten välillä antaa hienon ulkoasun. Välihionta on ehdottoman tarpeellinen 15–18 tunnin jälkeen varmistamaan kunnollinen pito. Tässä työstötavassa suosittelemme lattian hoitoon BRILLIANCE EVERCLEARIA.

2–3 päivän odotusajan jälkeen lattia voidaan lakata sopivalla vesilakalla riittävän välihionnan jälkeen.

Vaihtoehto 2

CLASSIC HARDOILIN, runsas levittäminen vahvasti imevissä alustoissa BERGERTOOL UNIVERSAL -LASTALLA. Lastalla levittämisen jälkeen poistetaan ylimääräinen aine ja kiillotetaan lautashiomakoneella ja vihreillä BERGER ABRAPRIE PAD-laikoilla. Ihanteellisessa tapauksessa levittämisen ja

kiillotustyöt suorittaa kaksi henkilöä. Ei pitkiä odotusaikoja levittämisen ja kiillottamisen välillä. Kiillota saumojen hikoillessa uudelleen noin 1 tunnin jälkeen. Kuivumisen jälkeen voidaan levittää toinen kerros puun kylläisyydestä riippuen. Sen yhteydessä on odotettavissa öljyn huomattavasti pienempi imeytyminen. Tässä työstötavassa suosittelemme lattian hoitoon BRILLIANCE AQUAOILCAREA.

Lisäämällä CLASSIC PLUS -reaktiivista lisäainetta voidaan vähentää kuivumisen estäjiä. Kovettuminen, kestävyys paranevat ja yhteenliimaantuvuus pienenee. Sekoita materiaalia vain sellainen määrä, jonka voi työstää 2 tunnin sisällä.

Tuote sopii kaupallisille kovavahaöljyillä esiöljytyn parketin jälkikäsitteilyyn. Markkinoiden suuren valikoiman ja muutoksien vuoksi on aina suoritettava pitotesti.

CLASSIC HARDOIL sekoitettuna CLASSIC PLUSIN kanssa on aina käytettävissä, kun valitaan yhdistelmäratkaisut hyväksytyjen vesilakkojen kanssa.

Työvälineet puhdistetaan BRILLIANCE CLEANER L91 KH -OHENTEELLA.

Havupuiden, kuten pihdan, kuusen tai männyn käsittelyssä voi tulla ulos pihkaa, mikä voi pidentää kuivumista ja vaikuttaa ulkonäköön. Tuote CLASSIC HARDOIL sisältää liuottimia, jotka voivat irrottaa vahajämät helposti huokosista ja saumoista. Se voi aiheuttaa kaikissa vanhoissa, vahatuissa lattioissa hidastunutta kuivumista, sameita kohtia ja pito-ongelmia (aina irtaamiseen asti). Sen vuoksi ensimmäisen levityskerroksen tulee näissä tapauksissa olla kokonaan kovettunut, eli tarvitaan 2 päivää kestävä välikuivuminen.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 40–50 ml/m²

1 kittikerros
n. 30–50 ml/m² tammessa

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: käsiteltävissä 6–10 tunnin jälkeen työtavasta ja sääolosuhteista riippuen. Kun impregnoidaan pintoja, joissa on vanhaa vahaa, kuivuminen saattaa pidentyä huomattavasti. Jos näin on, toisen levityksen kanssa on odotettava tarpeen mukaan. Ei saa kuormittaa, peittää matoilla tai hoitaa ennen 8–14 päivää.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 18 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten

CLASSIC HARDOIL

mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.