

## SOLVSEAL FK GELB Muovitäyteaine

### Kuvaus

SOLVSEAL FK GELB on hyvin täyttävä, tiksotrooppinen, nopeasti kuivuva muovitäyte SOLVSEAL FK GELB saa aikaan vaaleat puupinnat. SOLVSEAL FK GELB on yhteensopiva parkettilakan SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ja SOLVSEAL UNO -LAKAN kanssa. SOLVSEAL FK GELB -TÄYTEAINETTA voidaan käyttää myös välitöytäytämiseen SOLVSEAL UNO -LAKAN KANSSA sulkemaan niin kutsutut laskeutumat.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: G2  
ATFA: täytetty  
NWFA: täytetty  
MFMA: täytetty

### Käyttö

Materiaali levitetään lastalla kahdessa kerroksessa. Vältä niin kutsuttuja lastan jälkiä ja kohoumia. Päällelakkaus tehdään riittävän kuivumisen jälkeen aina ilman välilihontaa (muuten on vaarana, että läpilihontaa aiheuttaa läikkiä).

Työvälineet puhdistetaan SOLVSEAL -YLEISOHENTEELLA.

### Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: pinta voidaan lakata noin 30–45 tunnin jälkeen. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 kittikerros  
n. 30–40 ml/m<sup>2</sup> tai n. 25–30m<sup>2</sup>/l

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 15 kuukautta.

### Käyttörajoitus

SOLVSEAL FK GELB ei sovellu eksoottisten puulajien raakapuun täyttöön. SOLVSEAL FK GELB ei sovellu käyttöön vesilakan alla. SOLVSEAL FK GELB -täyteainetta ei käytetä voimakkaalle tai erittäin voimakkaalle kulutukselle altistuvilla pinnoilla, kuten kouluissa tai ravintoloissa, pienihuokoisissa eksoottisissa puulajeissa eikä pysyvästi liimatuissa lattioissa. Lisäksi lastamenetelmää ei yleisesti suositella vanhoissa, aiemmin vahatuissa lattioissa, joissa on leveät vaot. Niissä voi koosta riippuen esiintyä pitovaikeuksia, kun vaha vedetään ulos vaoista. Vanhoissa lattioissa on parempi käyttää telalla/siveltimellä levitettyä pohjustusta tai lakkajärjestelmiä, jotka eivät tarvitse pohjustusta. Se pätee myös voimakkaasti imeville puulajeille, kuten pyökille, tai alikuivatuille lattioille.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti  
Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.