

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA -keinohartsilakka

Kuvaus

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA on yleiskäyttöinen yksikomponenttinen korkealaatuisiin muunnettuihin luonnonöljyihin pohjautuva lakka. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA sisältää liuottimia, ja sen sideaineet koostuvat kasvisraaka-aineista. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA on käytettävissä kaikilla parketti- ja puulattioilla. Se pätee myös herkille lattiatyypeille, kuten ohutsauvaparketeille, sivulta impregnoimattomille puupölkylle tai laudoille. Parketti lattialämmityksen päällä sekä joustolattiat urheiluhalleissa. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRALLA on vähäinen sivuliimausvaikutus.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	KH1
AbZ-nro	Z-157.10-177
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN V 18032-2
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN EN 14904
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Kiiltoasteet

kiiltävä, puolimatta, matta

Erityisohjeita

Säilytä kostuneet liinat, tynnyt ja muut työvälineet suljetuissa säiliöissä. Öljy/vaha yhdessä hiomapölyn kanssa, kostuta kangasliinat tms. vedellä tai säilytä suljettavassa ämpäriässä tai hävitä paloturvallisesti – muuten itesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä! Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17!

Käyttö

Materiaali levitetään telalla tai siveltimellä kolmessa kerroksessa. Välihionta kerrosten välillä antaa hienon ulkoasun. Välihionta on tarpeellinen 15–18 tunnin jälkeen varmistamaan kunnollinen pito. Materiaali on työstövalmis. Jos tuote halutaan kuitenkin ohentaa, ohennus tehdään BRILLIANCE CLEANER L 91 -ohenteella. Havupuiden, kuten pihdan, kuusen tai männyn käsittelyssä voi tulla ulos pihkaa, mikä voi pidentää kuivumista ja vaikuttaa ulkonäköön. Siihen voi mahdollisesti auttaa SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERIN käyttö kuorituksen mukaan. Myös SOLVSEAL FK GELB on yhdistettävissä SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRAN kanssa. CLASSIC PLUS -REAKTIIVISEN LISÄAINEEN voi saada aikaan seuraavia parannuksia: vähemmän hajua, nopeampi kuivuminen, parempi kestävyys ja jauhemainen hiomapöly. Tämän luokan lakat sisältävät liuottimia, jotka irrottavat vahajäämät helposti huokosista ja raoista. Se voi aiheuttaa kaikissa aiemmin vahatuissa lattioissa hidastunutta kuivumista, sameita kohtia ja pito-ongelmia (aina irtoamiseen asti). Sen vuoksi näissä tapauksissa tulee käyttää jotakin muuta lakkatyyppiä tai eristää keskiraskaalle kulutukselle altistuvat lattiat SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERILLA.

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

Kuivuminen

Lakka on yleensä käytettävissä 48 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kun lakataan pintoja, joissa on vanhaa vahaa, kuivuminen saattaa pidentyä huomattavasti.

Jos näin on, päällelakkauksen kanssa on odotettava niin kauan, että lakka on kuivunut kunnolla ja on kosketuskuiva. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Ei saa kuormittaa, peittää matoilla tai hoitaa ennen 8–14 päivää. Tuuleta hyvin lakkauksen jälkeisten kahden viikon aikana. Epäsuotuisissa oloissa muodostuva hajuhaitta häviää ajan myötä. Tuuleta hyvin.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 100 ml/m² tai n. 10m²/l

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien sääntösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parketilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.